

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

HYDROMUR-W 1010

Fasādes impregnēšanas līdzeklis



Piemērošanas jomas

Impregnēšanas līdzeklis ar hidroforisku iedarbību uz ūdens bāzes, izmantojot silikona emulsiju. Bezkrāsains, dziļi iesūcas, bez šķīdinātājiem, izturīgs pret sārmiem. Uzklāts uz virsmas, izveidootvaiku caurlaidīgu aizsargkārtu, kas samazina virsmas ūdens uzsūktspēju un pasargā no zemastemperatūras negatīvās ietekmes, sāls kristālu veidošanās, kā arī no tiem izrietošiem bojājumiem, kā arī uzlabo virsmas izturību pret piesārņojumu un bioloģisko iedarbību. Līdzeklis paredzēts ūdens uzsūcošu virsmu un celtniecības elementu hidroforizācijai: piemēram, piemērotas virsmas ir minerālu apmetumi (izņemot ģipsa), dabīgais akmens, betons, terrazītaapdare, minerālu krāsas, silikāta ķieģeļi, klinkeris, keramikas ķieģeļu mūris, keramikas uncementa dakstiņi, cementa šķiedru plāksnes un citi. Līdzekli izmanto fasāžu aizsardzībai pretatmosfēras mitrumu un agresīvu savienojumu iekļūšanu, pret sāls nogulšņu veidošanos uzvirsmas, pigmenta izskalošanos, kā arī pret zemas temperatūras izraisītiem bojājumiem (apdaresatlupšana, atdalīšanās), pelējuma un sēnīšu veidošanos. Hidroforizējošā iedarbība ir īpaši efektīva bojātās vietās, plaisās, t.i., samazina un aizsargāvirsmu no piesārņojuma uzkrāšanās bojātajos apgabalos.

Īpašības

- Vienkārši lietojams
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Samazina ūdens uzsūkšanos
- Samazina netīrumu nogulsņēšanos
- Sala izturīgs
- Ūdensizturīgs
- Efektīvs
- Ūdeni atgrūdošs

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	12793
EAN	5907418091802
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	5 L/EH
Krāsa	Bezkrāsains
patēriņš	ca. 0,1 L/m ²
Bļivums	ca. 1 g/cm ³
pH vērtība	7

HYDROMUR-W 1010

Fasādes impregnēšanas līdzeklis

Preces numurs	12793
Žūšanas laiks	12 h (no) 24 h līdz

Materiāla bāze

- Funkcionāla polisiloksāna emulsija
- Ūdens

Apstrādes nosacījumi

Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu.

Sagatavošana

Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā

Uzglabāšana

Līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, cieši aizvērtā iepakojumā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, bērniem nepieejamā vietā, aizsargātā no tiešiem saules stariem, tālu no siltuma avotiem un atklātas uguns. To var pārvadāt jebkurā transportlīdzeklī, temperatūrā, kas nav zemāka par +5 °C. Tam nav piemērojamas AGS noteikumi.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.