

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

HYDROMUR-W 1010

Fasādes impregnēšanas līdzeklis




Īpašības

- Vienkārši lietojams
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Samazina ūdens uzsūkšanos
- Samazina netīrumu nogulsnešanos
- Sala izturīgs
- Ūdensizturīgs
- Efektīvs
- Ūdeni atgrūdošs

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	12793
EAN	5907418091802
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	5 L/EH
Krāsa	Bezkrāsains
patēriņš	ca. 0,1 L/m ²
Blīvums	ca. 1 g/cm ³
pH vērtība	7
Žūšanas laiks	12 h (no) 24 h līdz

HYDROMUR-W 1010

Fasādes impregnēšanas līdzeklis

Materiāla bāze

- Funkcionāla polisiloksāna emulsija
- Ūdens

Apstrādes nosacījumi

Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu.

Sagatavošana

Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā

Uzglabāšana

Līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, cieši aizvērtā iepakojumā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, bērniem nepieejamā vietā, aizsargātā no tiešiem saules stariem, tālu no siltuma avotiem un atklātas uguns. To var pārvadāt jebkurā transportlīdzeklī, temperatūrā, kas nav zemāka par +5 °C. Tam nav piemērojamas AGS noteikumi.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.