

TEHNIČNI LIST

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Lepilna malta




Področja uporabe

Fleksibilno in stabilno tankoslojno lepilo v skladu z EN 998 za polaganje keramičnih oblog, kot tudi naravnega kamna, neobčutljivega na spremembo barve, posebej primerno za fasadne površine na vseh tradicionalnih zidnih konstrukcijah (opeka, beton in podobno), ter za oblaganje na preizkušene RÖFIX sisteme toplotne izolacije StoneEtics® (glejte tehnični list).


Lastnosti materiala

- Netopno v vodi
- Podaljšan odprti čas
- Odporno na cikle zmrzovanja in taljenja pod vplivom delovanja soli.
- Na mineralne in organske podlage
- Temperaturno odporno od -30 °C do +80 °C

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000960071
EAN	9003304540433
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	48 EN/p
Zrnavost	0-0,5 mm
Barva	naravna samo pritrditev
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 6,8 L/EN
Požarna odpornost	A2
Odprti čas lepila	30 min EN 1346
Čas zorenja	5 min
Temperatura podlage	5-30 °C
Možno fugiranje	24 h

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Lepilna malta

Osnova materiala

- Lahki dodatki
- Kremenčev pesek (klasificiran)
- Beli cement (brez kromatov)
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C. Pri uporabi kot komponenta sistema StoneEtics moramo paziti, da je sveže nanosen armirni izravnalni sloj (dodatno armiranje v debelini 3 do 5 mm) vsaj 12 ur (pri +20 °C) zaščiten pred neposredno sončno pripeko in močnim vetrom.

Podlaga

Vse tradicionalne zidne konstrukcije (opeka, beton in podobno) ter za oblaganje na preizkušene RÖFIX sisteme toplotne izolacije StoneEtics® (glejte tehnični list). Podlaga mora biti trdna, nosilna, čista, brez prahu, razpok, sestavin, ki poslabšajo sprijem, kot so olje, stare barve, in biti mora suha.

Priprava materiala

Z močnejšim mešalnikom homogeno premešamo in po potrebi dodamo manjšo količino vode, da dobimo primerno obdelovalno konsistenco. Po zaključku mešanja počakamo, da zmes dozori in nato še enkrat dobro premešamo.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Ploščice zapeljemo po tankem sloju lepila. V roku 10 minut še lahko popravljamo njihovo lego. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

RÖFIX AG 689 nanesite z gladko stranjo ustrezne zobate gladilke in z grobo stranjo obdelajte material v enotni smeri. Če je zahtevano polaganje brez votlih mest pod ploščicami (npr. v zunanjem območju in v trajno mokrih prostorih), je potrebno ploščice polagati po metodi Floating-Buttering. Ne nanašajte več lepila, kot ga je mogoče pokriti z oblogo v času odprtega lepljenja.

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

ROFIX AG 689 STONEFLEX

Lepilna malta

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.