



RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Lepilna malta

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Fleksibilno in stabilno tankoslojno lepilo v skladu z EN 998 za polaganje keramičnih oblog, kot tudi naravnega kamna, neobčutljivega na spremembo barve, posebej primerno za fasadne površine na vseh tradicionalnih zidnih konstrukcijah (opeka, beton in podobno), ter za oblaganje na preizkušene RÖFIX sisteme toplotne izolacije StoneEtics® (glejte tehnični list).

Lastnosti materiala:

- Netopno v vodi
- Podaljšan odprti čas
- Odporno na cikle zmrzovanja in taljenja pod vplivom delovanja soli.
- Na mineralne in organske podlage
- Temperaturno odporno od -30 °C do +80 °C

Izvedba:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000960071
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Barva	naravno bela
Zrnavost	0 - 0,5 mm
Potrebna količina vode	pribl. 6,8 L/EN
Debelina nanosa	max. 10 mm
Tehnični podatki	24 ur pod ustreznimi pogoji.
Odprti čas za lepljenje po (EN 1346)	30 min
Vreme zorenja	5 min
Temperatura podlage	> 5 - < 30 °C
Odpornost na ogenj	A2

Osnova materiala:

- Beli cement (brez kromatov)
- Kremenčev pesek (klasificiran)
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
- Lahki dodatki

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.
Pri uporabi kot komponenta sistema StoneEtics moramo paziti, da je sveže nanesen armirni izravnalni sloj (dodatno armiranje v debelini 3 do 5 mm) vsaj 12 ur (pri +20 °C) zaščiteno pred neposredno sončno pripeko in močnim vetrom.

Podlaga: Vse tradicionalne zidne konstrukcije (opeka, beton in podobno) ter za oblaganje na preizkušene RÖFIX sisteme toplotne izolacije StoneEtics® (glejte tehnični list).
Podlaga mora biti trdna, nosilna, čista, brez prahu, razpok, sestavin, ki poslabšajo sprijem, kot so olje, stare barve, in biti mora suha.

Priprava materiala: Z močnejšim mešalnikom homogeno premešamo in po potrebi dodamo manjšo količino vode, da dobimo primerno obdelovalno konsistenco.
Po zaključku mešanja počakamo, da zmes dozori in nato še enkrat dobro premešamo.



RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Lepilna malta

Izvedba:	RÖFIX AG 689 nanesite z gladko stranjo ustrezne zobate gladilke in z grobo stranjo obdelajte material v enotni smeri. Če je zahtevano polaganje brez votlih mest pod ploščicami (npr. v v zunanjem območju in v trajno mokrih prostorih), je potrebno ploščice polagati po metodi Floating-Buttering . Ne nanašajte več lepila, kot ga je mogoče pokriti z oblogo v času odprtega lepljenja.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Ploščice zapeljemo po tankem sloju lepila. V roku 10 minut še lahko popravljamo njihovo lego.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!