



NANO FIX PG31

Кварцгрунт акриловий

Сфера застосування: Контактна ґрунтовка під мінеральні, акрилові та мозаїчні тонкошарові декоративні штукатурки, що виготовлена на основі дисперсії акрилових смол. Не містить органічних розчинників. Полегшує нанесення штукатурок і збільшує їх адгезію до основи. Стійка до впливу атмосферних чинників. Тонується в кольори, відповідні кольоровій гамі декоративних штукатурок. Застосовується на всіх будівельних основах всередині і зовні будівель. Є складовою частиною систем утеплення TM KREISEL TURBO-S, а також застосовується для консервації фасадів на зимовий період.

Властивості:

- Зміцнює основу
- Зменшує водопоглинання
- Збільшує адгезію
- Екологічно чистий
- Готовий до використання
- Тонується в кольори
- Зменшує витрату матеріалу

Способ застосування:



Технічні характеристики:

Тип упаковки		
Кількість в упаковці	5 л	10 л
Кількість на палеті	72 шт/пал.	33 шт/пал.
Щільність	$\approx 1,5 \text{ г/см}^3$	
Витрата	$0,315 \text{ л/м}^2$	
Час висихання (при 20°C)	близько 4 годин	
паропроникність	$\geq 0,04 \text{ мг}/(\text{м}\cdot\text{год}\cdot\text{Па})$	

Склад:

- Дисперсія синтетичних смол
- Кварцовий наповнювач
- Допоміжні речовини
- Пігменти

Основа:

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016».

Основа не повинна містити пилу, жиру, розділяючих речовин, нальоту, цвілі, водоростей, моху тощо.

Поверхні забруднені маслами, засобами, що зменшують адгезію, слід ретельно змити водою з додаванням дегергентів.

Поверхні, покриті цвіллю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою або твердою губкою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом.

Заповнити тріщини і подряпини будівельним розчином для ремонтних робіт. Розчин в цих місцях має висохнути та бути добре зв'язаним з основою.

Поверхні, не призначенні для ґрунтування, слід закрити перед нанесенням ґрунтовки.

Підготовка:

Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.



NANO FIX PG31

Кварцгрунт акриловий

Спосіб застосування:	NANO FIX PG31 Кварцгрунт акриловий слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика. Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючи основи, слід ґрунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого поглинаючі шару. Під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та при інтенсивному сонячному випромінюванні без застосування спеціальних захисних конструкцій роботи виконувати не рекомендується. При проведенні робіт зовні будівель, свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання.
на особливу увагу:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Зберігання:	12 місяців від дати виготовлення, зазначеного на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування.
Загальна інформація:	При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.