



MOZATYNK-S 051

Acryl mozaïek gips

Parameters: Mozaïekpleister voor te bereiden op de plaats van aankoop of op de bouwplaats. Na het mengen van de componenten een gipsmassa op basis van acrylhars met een enkele fractie gekleurd aggregaat. Het bestaat uit Basis I (hars) in een plastic emmer en Basis II-aggregaat in zakken. Voor het aanbrengen van dunlagige pleistermortel binnen en buiten
Na drogen vormt het een flexibele, mechanisch bestendige bekleding met een stabiele kleur.

Properties:

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben

Gebruikswijze:



Technische gegevens				
Art.nr.	-	-	35872	35875
Type verpakking				
Hoeveelheid in de verpakking	16,4 kg	16,4 kg	25 kg	25 kg
Unit per pallet	33 stuk/pallet			
Grain size	0 - 1,2 mm	0 - 1,8 mm	0 - 1,2 mm	0 - 1,8 mm
Verbruik	3,2 kg/m ²	5 kg/m ²	3,2 kg/m ²	5 kg/m ²
Waterdampdoorlaatbaarheid	V2			
Hechting	≥ 0,3 MPa			
Waterabsorptie	W3			

Het product voldoet aan: • EN 15824

Samenstelling:

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Gekleurd kwartsgruis

Vorbereiding van de ondergrond: Alle ondergronden voor het aanbrengen van de pleister gronden met TYNKOLIT-U 330 of TYNKOLIT-U 340.
Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.
Zeer absorberende, stoffige ondergrond voor het aanbrengen van TYNKOLIT-T 330 gronden met GRUNTOLIT-W 301

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gips pleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Beton, gewapend beton: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gipsplat: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Vorbereiding van het product: Het product is klaar voor gebruik na het mengen van beide ingrediënten in de aanbevolen verhoudingen (Basis I - hars 4 kg + 4 zakken Basis II). Na het mengen niet verdunnen met water of mengen met andere materialen.
Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.

Gebruikswijze: De pleister aanbrengen met een roestvrijstalen spaan en zodanig verspreiden van de portie dat de ondergrond totaal wordt bedekt.
Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.
Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen



MOZATYNK-S 051

Acryl mozaïek gips

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302.

De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Opmerkingen voor de uitvoering:

Op één oppervlak pleister één productiepartij gebruiken

Onder gekleurde pleister dezelfde kleur pleisterondergrond gebruiken.

Het gegeven vlak afwerken op continue wijze, met de „nat-op-nat“ methode om zichtbare naden te voorkomen.

Opslag:

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.

Algemene aanwijzingen:

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.