



Gipslijm voor steen 681

Lijm voor kunstmatige gipssteen

Parameters: De lijm is bedoeld voor het bevestigen van gipsen decoratieve elementen, tegels en stucwerk op stijve, niet vervormbare ondergronden.

Properties:

- Optimale bindingstijd
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge hechtingsgraad
- Universeel
- Ecologisch

Gebruikswijze:



Technische gegevens	
Art.nr.	34471
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	12 kg
Unit per pallet	33 stuk/pallet
Kleur	wit
Dichtheid	ca. 1 g/cm ³
Grain size	0 - 0,5 mm
Verbruik	5 kg/m ²
Verwerkingstijd	ca. 30 min
Laagdikte	1 - 10 mm
Hoeveelheid watervraag	ca. 6,3 l/EH
Mogelijkheid voor voegen	na 24 uur
	ca. 5 min
Zelfklevende open tijd	10 min

Het product voldoet aan: • EN 14496

Samenstelling:

- Minerale vullers
- Andere additieven
- Bouwgips

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Metalen onderdelen die in contact kunnen komen met de lijm, beschermen tegen corrosie.

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gipspleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Verflagen: Niet geschikt.
Beton, gewapend beton: Prime met GRUNT KONTAKTOWY 307
Bakstenen en keramische holle blokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Elementen van cellenbeton: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Silicaatblokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Vorbereiding van het product: Droog mengsel geleidelijk naar een kom met de gepaste hoeveelheid zuiver, koel water geven, handmatig of machinaal met een langzaamlopende mixer mengen, tot men een homogene massa zonder klonten krijgt. Het mengsel voor ca. 5 min. laten staan voor het rijp worden en opnieuw nauwkeurig vermengen. De consistentie van de massa moet zo zijn, dat er na het opbrengen daarvan op een stalen schuurbord onder een hoek, niets daarvan wegloopt. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik. Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.



Gipslijm voor steen 681

Lijm voor kunstmatige gipssteen

Gebruikswijze:	Gebruik voor het verlijmen van siersteen tegeltechnieken waarbij de onderkant van het element volledig wordt vastgelijmd.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Met het verlijmen starten na een periode van bezinking, krimp en drogen van wanden en betonnen elementen. De ondergrond moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn.
Opmerkingen voor de uitvoering:	Na het beëindigen van het werk de ruimte ventileren
Opslag:	Tot 6 maanden na de productiedatum, op een droge plaats in onbeschadigde fabrieksverpakking.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.