

SCHEMA TECNICA

Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale



Campi di applicazione

Fixit 223 è un intonaco di rasatura minerale per interno ed esterno. Le superfici adatte sono in particolare Fixit 222 Aerogel Intonaco super termoisolante così come intonaci minerali vecchi sufficientemente portanti.

Caratteristiche

- Aperto alla diffusione e alla capillarità
- Economico, ad alto rendimento
- Fibrorinforzato per un'elevata sicurezza
- Certificato ECO
- Come strato intermedio per intonaci di finitura minerali

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000960170
EAN	9003304540853
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-1,4 mm
Colore	grigio chiaro
Resa	ca. 20 m ² /cf./mm
Resa Litri	20 L/cf.
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 8,75 L/cf.
Resistenza al distacco	≥ 0,08 N/mm ²
Resistenza alla compressione	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)

Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Codice articolo	2000960170
Resistenza alla flessione	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Modulo elastico	$< 3 \text{ N/mm}^2$
Spessore di applicazione min.	5 mm
Spessore dello strato - Note	min. 5 mm
Calore specifico	ca. 1 kJ/kg K
Massa volumica a secco	ca. 1250 kg/m ³
Tempo di lavorazione	60 min

Materiale di base

- Fibre
- Agente idrofobizzante
- Sabbia calcarea
- Calce idrata
- Aggregati minerali leggeri
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cemento bianco

Lavorazione

In caso di lavorazione a mano, il prodotto va applicato e lavorato con cazzuola.

Bei Verwendung als Armierputz RÖFIX Armierungsgewebe weiss einbetten. Das Armierungsgewebe soll oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden.

In caso di utilizzo come intonaco di rinforzo, applicare uno spessore di circa 5 mm e inserire la rete di rinforzo (strato di rete nel primo terzo dello strato di rinforzo verso l'esterno). La rete di rinforzo viene posata con una sovrapposizione di 10 cm sui giunti.

In caso di lavorazione a macchina, il prodotto va proiettato con una comune macchina intonacatrice.

In tutti i casi si spianerà l'intonaco con la staggia. Lasciare indurire e quindi, a tempo debito, trattare la superficie con il rabbot in modo da prepararla per l'applicazione del rivestimento successivo.

In tutti i casi si spianerà l'intonaco con la staggia.

Irruvidire per lo strato successivo con il rabbot.

Mescolare Fixit 223 con un miscelatore o a mano e applicare uno strato di almeno 5 - 6 mm. E' raccomandato

di posare una rete di armatura con un'americana dentata. Su Fixit 222 applicare dapprima Fixit 493 per stabilizzare la superficie. In seguito applicare applicare Fixit 223 con una rete d'armatura a maglia larga Fixit. I giunti della rete di armatura si devono sovrapporre almeno di 10 cm.

Trattamento ulteriore

Dopo la lavorazione dell'intonaco alla calce all'interno assicurarsi che la aerazione della locale sia sufficiente. Prima dell'indurimento rendere Fixit 223 rugoso con una scopa. La struttura della rete di armatura non si deve in nessun caso vedere. In caso di condizioni metereologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino a max +30 °C (aria e supporto). Fixit 223 non è adatto come supporto per la posa di piastrelle. Applicare solo delle finiture minerali su superfici lavorate con Fixit 222, Fixit 223.