

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 402

Mortier de pose plâtre



Domaines d'application

Fixit 402 convient à la pose de plaques de plâtre cartonnées, panneaux composites et autres plaques de construction. Le support doit être propre, sec et porteur. Sur le béton et les anciens supports existants, nous recommandons l'application d'un pont d'adhérence approprié, par exemple Fixit 341 Combi Pont d'adhérence quartz R+S.

Propriétés

- Plâtre naturel
- Prise rapide
- Pour le collage de plaques de plâtre
- Bonne adhérence
- Rendement élevé
- Haute solidité

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	1340201
EAN	7630141500393
Emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unité par palette	30 unité/pal
Consommation	env. 5 kg/m ²
Ajout d'eau	12-13 L/Sack
Masse volumique à sec	env. 1250 kg/m ³
Temps d'application	45 min
Conseil sur le temps d'application	selon l'épaisseur et la consistance du matériau

Fixit 402

Mortier de pose plâtre

Base du matériau

- Agents régulateurs de prise
- Agent d'adhérence
- Plâtre naturel
- Agent de retention d'eau

Conditions de mise en œuvre

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et supérieure de 25 °C (air et support). Ne pas utiliser pour la pose de carreaux muraux en céramique. Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

Mise en œuvre

Saupoudrer Fixit 402 dans de l'eau propre et mélanger à l'aide d'un malaxeur pour obtenir une masse homogène sans grumeaux.

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.