

TEHNIČNI LIST

RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosilna plošča



Področja uporabe

Univerzalno uporabna, za ometanje primerna nosilna plošča iz ekspandiranega steklenega granulata (reciklirano staro steklo) z dodatki in ekspandirno smolo. Steklена mrežica na obeh straneh laminirana kot kritni sloj. Nosilna plošča za renoviranje poškodovanih ometanih in TIS fasad. Sistemsko dopolnilo za zvišanje mehanske obremenljivosti. Za področje previsov in izvedbo dekorativnih faž. Za izdelovanje previsov nad stavbnimi odprtinami (okna, vrata) z žalozijami. Nosilna plošča za keramiko in pločevine.


Lastnosti materiala

- Majhna masa
- Izjemna mehanska obremenljivost
- Hitro, varčno obdelovanje
- Univerzalno uporabna

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148191	2000148192	2000148193
EAN	9003304193004	9003304193035	9003304193080
Embalaža			
Količina na paleto	1 Kos/EN		
Enota na paleto	60 EN/p	36 EN/p	
Poraba	pribl. 1,04 g/m ²		pribl. 0,32 g/m ²
Izkoristek	pribl. 0,96 m ² /EN/cm		pribl. 3,13 m ² /EN
Dolžina	2400 mm	1200 mm	2500 mm
Širina	1200 mm	800 mm	1250 mm
Debelina izolacije	12 mm	20 mm	
Požarna odpornost	B1 DIN 4102		
Difuzija vodne pare	pribl. 11		
Toplotna prevodnost	pribl. 0,09 W/mK		
E-modul	pribl. 1600 N/mm ²		

RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosilna plošča

Koda artikla	2000148191	2000148192	2000148193
Specifična masa	500 kg/m ³		
Temperatura podlage	5 °C		

Osnova materiala

- Steklena mrežica na obeh straneh laminirana kot kritni sloj.
- Nosilne plošče iz recikliranega odpadnega stekla z dodatki in epoksidne smole.

tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot