



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosilna plošča

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Univerzalno uporabna, za ometanje primerna nosilna plošča iz ekspandiranega steklenega granulata (reciklirano staro steklo) z dodatki in ekspandirno smolo. Steklena mrežica na obeh straneh laminirana kot kritni sloj.
Nosilna plošča za renoviranje poškodovanih ometanih in TIS fasad. Sistemsko dopolnilo za zvišanje mehanske obremenljivosti. Za področje previsov in izvedbo dekorativnih faž.
Za izdelovanje previsov nad stavbnimi odprtinami (okna, vrata) z žalozijami.
Nosilna plošča za keramiko in pločevine.

Lastnosti materiala:

- Majhna masa
- izjemna mehanska obremenljivost
- Hitro, varčno obdelovanje
- Univerzalno uporabna

Obdelava:



Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000148191	2000148192	2000148193
NAV-Art. Nr.:	119300	119303	119308
Način pakiranja			
Enota na paleto	60 Kom/pal.	36 Kom/pal.	36 Kom/pal.
Enota na paleto	1 Kos/EN		
Debelina	12 mm	20 mm	20 mm
Dolžina	2.400 mm	1.200 mm	2.500 mm
Širina	1.200 mm	800 mm	1.250 mm
Poraba	pribl. 1,04 g/m ²	pribl. 1,04 g/m ²	pribl. 0,32 g/m ²
Izkoristek	pribl. 0,96 EH/m ² /cm	pribl. 0,96 EH/m ² /cm	3,13 m ² /EN
Specifična teža	pribl. 500 kg/m ³		
Paroprepustnost μ	pribl. 11		
Toplotna prevodnost λ10,suho	pribl. 0,09 W/mK		
E-Modul	pribl. 1.600 N/mm ²		
Temperatura podlage	> 5 °C		
Odpornost na ogenj	B1 (DIN4102)		

Osnova materiala:

- Nosilne plošče iz recikliranega odpadnega stekla z dodatki in epoksidne smole.
- Steklena mrežica na obeh straneh laminirana kot kritni sloj.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosilna plošča

!Zur Erstellung von zusätzlichen Bohrungen zur Aufnahme der Dübelteller!:



Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.