

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues



Fushat e përdorimit

Shpatullues përforcues mineral, ngjitës gri për pllaka izoluese për polisterol të bardhë-pllakat e izolimit të fasadave (EPS-F). Për shtresa përforcuese me trashësi 3mm. (Trashësia specifike NPD) Në beton dhe suva të vjetër, RÖFIX IA 622 duhet të përdoret gjithmonë në kombinim me vendosjen e tiplave. Rekomandohet që pllakat e polisterolit të ngjitur me RÖFIX IA 622 të jenë për siguri të shoqëruara gjithmonë me tiplla. Rregulloret dhe udhëzimet kombëtare duhet të respektohen. E përshtatëshme edhe për ngjitjen e pllakave të ashpër dhe të thatë në xokolaturë (EPS-P / XPS-R) të fiksuara me tiplla.

Karakteristikat

- Përpunim shumë i mirë
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	37171
EAN	9003304371716
Paketimi	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Njësi për paletë	48 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-0,8 mm
Ngjyra	gri
Konsumi	rreth. 1,4 kg/m ² /mm 2,8 kg/m ² (ngjitje min.) 5,6 kg/m ² (ngjitje max.) rreth. 4,2 kg/m ² (forcim)
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Prodhimi i litrave	720 L/t
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 8 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1 EN 13501-1
Kapilariteti	< 0,5 kg/m ² *min0,5 ETAG 004
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 28
Forca në shtypje	12 N/mm ² (28 d)

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Numri i artikullit	37171
Forca në përkulje	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$
Përcjellshmëria termike	0,82 W/mK për P=50% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës) 0,89 W/mK für P=90% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës)
Moduli-E	rreth. 9500 N/mm ²
Koha e tharjes	rreth. 7 d
Dendësia bruto	rreth. 1500 kg/m ³
Vlera sd	rreth. 0,08 m
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.

Baza e materialit

- Rrëzë gëlqerore e thërrmuar me cilësi të lartë
- Çimento

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rrëzë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare. Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëse, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla.

Përgatitja

Në aplikimin me dorë një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta. Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.

Këshilla për përpunimin

Kolla në +15 °C dhe lagështi ajri 50 %) mbas 2 ditësh është e forcuar mund të mbyjë ngarkesë. Përpara vendosjes së tipllave, deri sa ngjitësi të forcohet plotësisht, pllakat izoluese, nuk lejohet të jenë nën ngarkesa të mëdha mekanike (psh. rrafshim, lëmim apo ngarkesa nga era). Pllakat e xokolaturës duhet të shtrohen në mënyrë të njëtrajtshme dhe nuk duhet të jenë të lagështa. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm. Përforcimi i pllakave termoizoluese: Mbi llaçin izolues, rreth 2-3 ditë mbas ngjitjes së tij (nëse ngjitësi është forcuar

ROFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

mjaftueshëm, në varësi të kushteve atmosferike apo tiplave të përdorura), përhapni njëtrajtësisht me ROFIX mallë me dhëmbëza R12, në trashësinë e caktuar 3 mm. ROFIX P50 rrjetën përforcuese, vendoseni brënda në shtratin e llaçit dhe lini pjesën anësore 10 cm të mbivendosur duke e rrafshuar përsipër me mistri. Në fund mund ta niveloni me mastar.

Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike - në kohë të ftohtë dhe me lageshtirë të gjatë) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme ROFIX. Nëse përdorni ngjyra të errëta me gradë reflektimi nga <25% HBW mbi sistemin e termoizolimit, duhet të keni parasysh rregulloren ROFIX Syco- Tec.

praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime