

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

### 502

Машинна штукатурка стартова  
цементно-вапняна супер легка



#### Сфера застосування

Штукатурна суміш для машинного та ручного нанесення, що містить у своєму складі перліт та адаптована під всі види штукатурних станцій для нанесення традиційних одно- та багат шарових штукатурок. Застосовується зовні та всередині будівель на стінах, зведених з блоків ніздрюватого бетону (піно- та газобетон), керамічних блоків, а також на бетонних основах. Може використовуватись як основа під декоративні штукатурки, фарби або подальше облицювання керамічною плиткою. Характеризується полегшеною роботою.


#### Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для машинного нанесення
- Стійка до сповзання
- Супер легка

#### Спосіб застосування



#### Технічні характеристики

Артикул	4820117593785
EAN	4820117593785
Упаковка	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	1,1 кг/м <sup>2</sup> /мм
Товщина шару	5-30 mm

## 502

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна супер легка

### Склад

---

- Гідратоване вапно
- Мінеральний заповнювач
- Портландцемент

### Умови проведення робіт

---

Використовувати при температурі від +5 °С до +25 °С .Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Вирівнювальну суміш слід наносити після того, як стіни і бетонні елементи схопилися, ущільнилися і повністю висушили. Основа повинна бути рівною, міцною та недеформованою.

### Основа

---

Основа має бути очищена та належним чином підготовлена. До робіт приступати після зникнення усадки і висихання основи.  
Цегла і перфорована цегла: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
Бетон, залізобетон: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
Елементи з газобетону: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
Силікатна цегла: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском

### Підготовка продукту

---

Суху суміш слід змішувати з водою в агрегаті або за допомогою бетономішалки чи міксера у співвідношенні 0,20 л води на 1 кг штукатурки (6,0 л на мішок 30 кг). При необхідності обережно додайте воду. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

### Спосіб застосування

---

Розчин слід рівномірно нанести на всю поверхню шаром 5-30 мм і розрівняти правилом. Остаточне розрівнювання (пластмасовою, металевою або суконною теркою) виконувати після початку схоплення штукатурки (на проґрунтованих основах- приблизно через 3 години).

Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння.

### До уваги виконавців

---

При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні накриття, щоб обмежити вплив цих факторів. За необхідності штукатурку слід час від часу змочувати чистою водою.

### Зберігання

---

12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

### Загальна інформація

---

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.