



502

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна, 5-30 мм

Сфера застосування: Штукатурна суміш для машинного та ручного нанесення, що містить у своєму складі перліт та адаптована під всі види штукатурних станцій для нанесення традиційних одно- та багат шарових штукатурок. Застосовується зовні та всередині будівель на стінах, зведених з блоків ніздрюватого бетону (піно- та газобетон), керамічних блоків, а також на бетонних основах
Може використовуватись як основа під декоративні штукатурки, фарби або подальше облицювання керамічною плиткою.
Характеризується полегшеною роботою.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для ручного або машинного нанесення
- Стійка до сповзання
- Супер легка

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:	
Штрих-код	4820117593785
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	1,1 кг/м ² /мм
Товщина шару	5 - 30 мм

Склад:

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Гідратоване вапно
- Модифікуючі добавки

Основа: Основа має бути очищена та належним чином підготовлена.
До робіт приступати після зникнення усадки і висихання основи.

Підготовка основи: **Цегла і перфорована цегла:** KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Бетон, залізобетон: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Елементи з газобетону: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Силікатна цегла: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском

Спосіб застосування: Розчин слід рівномірно нанести на всю поверхню шаром 5-30 мм і розрівняти правилом. Остаточне розрівнювання (пластмасовою, металевою або суконною теркою) виконувати після початку схоплення штукатурки (на проґрунтованих основах- приблизно через 3 години).
Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння.

Умови обробки: Використовувати при температурі від +5 °С до +25 °С .Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту.
Вирівнювальну суміш слід наносити після того, як стіни і бетонні елементи схопилися, ущільнилися і повністю висохли. Основа повинна бути рівною, міцною та недеформованою.

До уваги виконавців: При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні накриття, щоб обмежити вплив цих факторів.
За необхідності штукатурку слід час від часу змочувати чистою водою.

Зберігання: 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.



KREISEL®

502

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна, 5-30 мм

Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.