

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

OPTIFLEX® 1K

Dicht- und Klebmasse



Anwendungsbereiche

Dicht- und Armierungsmasse Schutzbeschichtung für den Sockel- und Unterterrainbereich. Für alle Putzsysteme geeignet. Einkomponentige, organisch vergütete Dicht- und Armierungsmasse zur Bauwerkabdichtung im Innen- und Aussenbereich. Anwendbar auf trockenen, sauberen und tragfähigen Untergründen im erdberührten Bereich gegen nicht drückendes Sickerwasser bis max. 5 cm über Terrain.

Eigenschaften

- Feuchtigkeitsschutzbeschichtung
- Überstreichbar
- Fertigmaterial zum Anmischen
- Wasserdicht

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000958521
EAN	9003304535460
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-0,5 mm
Farbe	Beige
Verbrauch	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Wasserbedarfsmenge	ca. 3,5 L/EH
Schichtdicke	0-3 mm
sd-Wert	4,5 m
Verarbeitungszeit	150 min

OPTIFLEX® 1K

Dicht- und Klebmasse

Materialbasis

- Dispersion
- Quarzsande
- Zemente

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten oder verdünnen. Nicht geeignet gegen saures und aggressives Wasser. Nicht auf Gips-, Holz- oder Metallwerkstoffe verwenden. Nicht auf hinterfeuchtete Untergründe auftragen.

Verarbeitungshinweis

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.). Das Merkblatt SMGV NR. 72 ist zu beachten.

Verarbeitung

Mischen: Mit langsam laufendem Rührwerk knollenfrei und homogen vermischen.

Schutzbeschichtung im Perimeterbereich

Die Masse wird 2-lagig aufgetragen. Die 1. Lage mit der Traufel 1–2 mm dick auftragen und antrocknen lassen. Die 2. Lage wird ebenfalls ca. 1–2 mm dick aufgetragen und geglättet.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser waschen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.