



STYRLEP 220 EXTRA

Mortel voor textiel- en polystyreenplaten

Parameters:

De gellijm voor stof en polystyreen is een modern product op basis van speciale grondstoffen voor gebruik in thermische isolatiesystemen.

Het maakt deel uit van thermische isolatiesystemen: TURBO, TURBO-S, TURBO-SA, TURBO-SO, TURBO-SISI, TURBO-SO PROTECT, TURBO-MAX PROTECT, TURBO ECO PROTECT, XPS TURBO, XPS TURBO-S, XPS TURBO - SA, XPS TURBO-SO, XPS TURBO-SO PROTECT, XPS TURBO-SISI, XPS TURBO-MAX PROTECT, XPS TURBO-ECO PROTECT van het merk KREISEL.

Het is ook voor het lijmen en inbedden van stoffen op XPS-platen.

Properties:

- Bevat versterkingsvezels
- Glad oppervlak
- Voor polystyreenplaten met grafiet en witte polystyreenplaten
- Ook voor XPS-platen
- Elastisch
- Gemakkelijk te verwerken
- Vorstbestendig
- Waterbestendig
- Dampdoorlatend

Gebruikswijze:**Technische gegevens**

Art.nr.	40391
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg
Unit per pallet	48 stuk/pallet
Kleur	Grijs
Grain size	0 - 0,3 mm
Laagdikte	3 - 5 mm
Verbindingstijd (bij ca. +20 °C)	ca. 24 h
Het gehalte aan oplosbaar chroom VI	≤ 0,0002 % (2ppm)
Hoeveelheid watervraag	ca. 6,1 Liter/Sack
Hechting (Beton)	≥ 0,25 MPa
Hechting (Polystyreen)	≥ 0,08 MPa
Hechting (grafiet polystyreen)	≥ 0,08 MPa
Hechting (XPS)	≥ 0,08 MPa

Het product voldoet aan:

- Europese technische beoordeling ETA 15/0576
- Europese technische beoordeling ETA 19/0197

Samenstelling:

- Kwarts zand
- Andere additieven
- Polymeren
- Versterkende vezels
- Portland cement



STYRLEP 220 EXTRA

Mortel voor textiel- en polystyreenplaten

Vorbereitung van de ondergrond:	De ondergrond moet worden geseasoned en schoongemaakt. Verwijder inconsistente of niet-dragende delen van de ondergrond. In het geval van het aanbrengen van een versterkte laag op polystyreen dat blootgesteld is aan langdurige zonlicht, de geoxideerde laag afschuren.
Soorten ondergrond:	Bakstenen en keramische holle blokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Elementen van cellenbeton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Silicaatblokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Polystyreenplaten: Direct te gebruiken Oude pleisterlagen: reinigen en eventueel gronden met GRUNTOLIT-SG 302
Vorbereitung van het product:	Het droge mengsel moet geleidelijk in een bak met een geschikte hoeveelheid schoon, koud water worden gegoten, handmatig of mechanisch roeren met een langzaam draaiende roerder tot een homogene, klontervrije massa is verkregen. Laat 5 minuut rusten om te rijpen en meng opnieuw goed. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.
Gebruikswijze:	Uitvoeren van wapeningslaag: de mortel op de styropoorplaat aanbrengen, met een lijmkam egaliseren, met de wapeningsnet bedekken en gelijkmatig plamuren tot de volledige bedekking daarvan. De stroken van het wapeningsnet moeten met een overlapping ca. 10 cm gelegd worden. De wapeningslaag met een enkelvoudig net moet 3-5 mm dik zijn. Verlijmen van polystyreenplaten: mortel gelijkmatig op het oppervlak van de plaat aanbrengen met een getande spaan (vlakke methode) of een strook mortel aanbrengen (prisma) langs de randen en 3-6 en klodders (brandpuntsmethode). Isolatieplaten zodanig verlijmen dat de lijm tenminste 40% van het oppervlak bedekt. Bij gebruik van polystyreenplaten met grafiet dient bescherming op de gevel te worden gebruikt om de invloed van de zon te beperken. Bij het installeren van XPS-platen wordt aanbevolen om het oppervlak van de thermische isolatieplaat te schuren. Voor de wapeningslaag gelden dezelfde regels als voor andere soorten warmte-isolatiematerialen.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Voor het verlijmen van polystyreen na een periode van bezinking, krimp en drogen van de ondergrond. Voor het aanbrengen van een versterkte laag na tenminste 3 dagen na het verlijmen van het polystyreen.
Opmerkingen voor de uitvoering:	Tijdens het werk en drogen beschermen tegen vorst, neerslag, te snel drogen. Aanbevolen word bescherming te gebruiken. Verder werk kan worden uitgevoerd na minimaal 3 dagen na het aanbrengen van de gewapende laag of verlijmen van de isolatieplaten Isolatieplaten vereisen extra bevestiging met de juiste pinnen. Houdt u zich aan de aanbevelingen van de producent van de polystyreenplaten.
Opslag:	Op een droge plaats, in onbeschadigde originele verpakking, maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum



STYRLEP 220 EXTRA

Mortel voor textiel- en polystyreenplaten

Algemene aanwijzingen:

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van +20 °C en een luchtvochtigheid van 60 %. In het geval van drogen, uitharden, voegen, openen, correctie, waterbestendigheid, etc. worden deze waarden gegeven voor de typische laagdikte van een bepaald product, die voor tegellijm ongeveer 5 mm is, lijmen voor thermische isolatie ongeveer 3 mm, grondpleister en zelfnivellerende gietvloeren 10 mm, dekvloeren 25 mm. In bijzondere gevallen kunnen ze afwijken van het aangenomen gemiddelde en moet dit experimenteel worden bepaald. In twijfelgevallen en in gevallen die niet onder deze bepaling vallen, wordt aanbevolen contact op te nemen met de technische dienst van KREISEL.