

## TECHNISCHE KAART

### MINERALE STRUCTUURVERF 071

Minerale verf voor het garagesysteem




#### Parameters

Spuitverf voor het aanbrengen van een afwerkingslaag voor het garagesysteem TURBO - WG Vormt een laag met een druppelstructuur (spachtelputz)


#### Properties

- Na uitharding waterbestendig.
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend
- Hoge hechtingsgraad
- Ecologisch

#### Gebruikswijze



#### Technische parameters

Artikelnummer	27287
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-1 mm
Kleur	Wit
Verbruik	ca. 2,15 kg/m <sup>2</sup>
Reactie op vuur	A1
Verbindingstijd	ca. 24 h
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Droogtijd	12 h (van) 48 h (tot)

# MINERALE STRUCTUURVERF 071

Minerale verf voor het garagesysteem

## Samenstelling

---

- Gebluste kalk
- Minerale vullers
- Portland cement

## Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

---

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Voor de spuitverf een geschikte aggregaat gebruiken met een geschikt gekozen mondstuk.

## Vorbereiding van de ondergrond

---

De verlijmde minerale wolisolatie op het garageplafond dient minimaal 24 uur voor aanvang van de afwerkingswerkzaamheden te worden afgedekt met TYNKOLIT-U 340.

Wollamellen: Voorstrijken met TYNKOLITEM-U 340  
Lamellen wol vooraf gronden.: Voorstrijken met TYNKOLITEM-U 340

## Vorbereiding van het product

---

Het droge mengsel mengen met water in een verhouding van 6,5 liter water per 25 kg mortel met een mixer voor het verkrijgen van een uniforme massa. Laat 5 minuten staan en roer opnieuw. Om verschillen in tint te vermijden, elke partij pleister op dezelfde wijze bereiden met dezelfde hoeveelheid water.

## Gebruikswijze

---

De bereide verf aanbrengen met verfaggregaat met een geschikte constructie, en een geschikt mondstuk (4-8 mm) Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

## Opmerkingen voor de uitvoering

---

Er moet een volledige set producten voor thermische isolatiesystemen worden gebruikt. De verf gelijkmatig aanbrengen, zodat de structuur uniform over het gehele oppervlak is uitgevoerd

## Opslag

---

Maximaal 12 maanden Op een droge plaats en in een onbeschadigde fabrieksverpakking.

## Algemene aanwijzingen

---

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.