

FICHE TECHNIQUE (FT)

ENDUIT POLYMÈRE PRÊT À L'EMPLOI GM150

Enduit Prêt à l'Emploi pour Rouleau et Machine à Projeter



Domaines d'application

Un mastic professionnel à appliquer avec des agrégats (par ex. Graco) ou un rouleau. Adaptée à l'exécution d'une sous-couche lisse idéale pour les peintures acryliques, au latex, peintures émulsion, etc. enduits de plâtre. Pour les parois et planchers avec enduits de ciment-chaux, de plâtre, de plâtre-chaux, de chaux, etc. ou réalisés au moyen de plaques de placoplâtre. Le produit se caractérise par une flexibilité et une dureté accrues, ce qui le rend idéal pour le ponçage mécanique. Pour les niveaux de finition du Q2 au Q4.

Propriétés

- Applicable à la machine
- À appliquer avec un rouleau de lissage
- Parfaitement lisse
- Thixotrope
- Dureté accrue
- Élastique

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	40389
Emballage	
Quantité par unité	18 kg/unité
Unité par palette	44 unité/pal
Couleur	Blanc
Consommation	2 kg/m ² /mm
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,3 MPa Béton ≥ 0,15 MPa Panneau de carton-plâtre
Temps de prise	env. 24 h
Épaisseur de couche	0-2 mm
Temps de séchage	env. 2 h

ENDUIT POLYMÈRE PRÊT À L'EMPLOI GM150

Enduit Prêt à l'Emploi pour Rouleau et Machine à Projeter

Base du matériau

- Farine de dolomite
- Polymères
- Eau
- Additifs

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +30 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Le support doit être sec, porteur ainsi que sans souillures comme poussière, suie, algues, efflorescences etc. Procéder à l'exécution des travaux d'application d'un plâtre, une fois la période d'affaissement, de retrait et de séchage terminée des murs et des éléments de béton. Les substrats sous les plâtres devraient être durables, rigides, non déformables.

Support

Les subjectiles doivent être nettoyés et convenablement préparés. Tous les subjectiles doivent avoir une capacité de charge appropriée, être de la structure suffisamment stable, solide et compacte et être exempt de poussière, de graisse, de lubrifiants, d'agents de séparation, de résidus de peinture, etc. Supprimer les revêtements et les finitions instables, avec une faible adhérence. Des surfaces recouvertes d'huile et de graisses, laver avec un détergent. Des surfaces infectées par des moisissures, de la mousse, des algues il faut couvrir avec SEPTOBUD 1008, ensuite laver sous haute pression ou enlever mécaniquement. Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6

Enduit plâtre: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6

Panneau de carton-plâtre: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6

Bétons, bétons armés: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5

Bétons lisses: Prime avec GRUNT KONTAKTOWY 307
Subjectiles lisses, peu absorbants: Prime avec GRUNT KONTAKTOWY 307

Prétraitement du support

Utiliser un treillis en fibre de verre dans les endroits de liaison de supports de différents types, les rainures d'installation et d'autres endroits de coin pour les protéger des fissures de construction.

Préparation

Produit prêt à utiliser, il faut seulement mélanger immédiatement avant l'utilisation. Lors de l'application au rouleau ou à la machine, il est possible d'ajouter un peu d'eau (max. 1,7 %/emballage) pour améliorer la consistance. Bien remuer le contenu du récipient avant l'utilisation et avant d'ajouter de l'eau. Ne pas mélanger un mortier durci avec de l'eau ou avec du matériau frais. La durée du processus de collage dépend strictement de la température de l'environnement et du substrat. À basse température, tous les temps de prise et traitements peuvent être prolongés.

Mise en œuvre

S'il est nécessaire d'appliquer plusieurs couches, appliquer les couches suivantes après la prise de la couche précédente. Dès que la couche de mastic est complètement sèche, poncez toutes les irrégularités à la machine ou à la main avec du papier ou de la toile abrasive. Pour l'application mécanique, on peut utiliser la machine à enduire, par exemple Graco Mark 7, avec une buse 631, 633 ou 635.

Avertissements

Après l'achèvement des travaux, ventiler un local. Après le ponçage de la couche de finition, la poussière doit être retirée de la surface. Pour garantir une absorption uniforme, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt à pénétration profonde sur toute la surface avant de poursuivre les travaux. Il est possible d'appliquer sur la couche de finition tous types de peintures.

ENDUIT POLYMÈRE PRÊT À L'EMPLOI GM150

Enduit Prêt à l'Emploi pour Rouleau et Machine à Projeter

Stockage

Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.

Remarques générales

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Toutes les données techniques sont indiquées pour la température de 20 degrés Celsius. Ces températures s'appliquent à l'air, au support et au matériau à intégrer.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.