

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX W50

EPS-Wärmedämmsystem



Anwendungsbereiche

Dämmen mit Polystyrol (EPS, Styropor) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung.

Der leichte Polystyrol-Hartschaum ist unverrottbar, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Mineralische Armierschicht (Kat. II/grau) mit Nennputzdicke 3 mm. Einsatzbereich: Neubau, Altbau, Gebäudehöhe bis Hochhausgrenze.

Funktion/Eigenschaft: Günstige Dämmvariante. Einfache, rationelle Verarbeitung. Guter Wärmeschutz (0,031-0,040 W/mK). Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht.

Brandverhalten: B-s1, d0 (EN 13501). Nutzungskategorie Schlagfestigkeit: Kat. II (> 3 Joule).

Geeignet für WDVS bei Alt- und Neubauten.

Verarbeitung



Verarbeitung

dünnschichtige Spachteltechnik
ein Produkt zum Kleben und Armieren

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige

RÖFIX W50

EPS-Wärmedämmsystem

Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.