

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT ZYRILLO EPS GROSS

Montagezylinder



Anwendungsbereiche

EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber. (2/8 Kartuschen bei 10/50 Stück) Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.

Eigenschaften

- Dämmdickenunabhängig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Universell einsetzbar
- Wärmebrückenfrei

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000078070	2000078071
EAN	7630023101434	7630023101441
Zolltarifnr.	39259080	
Verpackung		
Menge pro Einheit	10 Stk./EH	50 Stk./EH
Tiefe	70 mm	
Durchmesser	125 mm	
Brandverhalten	B2	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,045 W/mK	
Raumgewicht	170 kg/m ³	

Materialbasis

- Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit wellenförmiger Mantelfläche, mit hohem Raumgewicht

HASIT ZYRILLO EPS GROSS

Montagezylinder

Untergrund

Erforderliche Schleifarbeiten an gedämmten Flächen müssen durchgeführt werden, bevor das Element versetzt wird.

Verarbeitungshinweis

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (z.B. Rahmenschrauben).

Verarbeitung

Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen.

Auf Mantelfläche der Ausfräsung PU-Kleber als Raupe auftragen und mit Spachtel glätten.

Auf die innere Kreisfläche PU-Kleber auftragen. Wenn das Element nur durch Querkraft beansprucht wird, ist das Verkleben nicht erforderlich.

Element dämmplattenbündig in die Ausfräsung pressen.

Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Lagerung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die

weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.