



## EXPERT PM51

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна

**Сфера застосування:** Штукатурна суміш для машинного та ручного нанесення, що містить у своєму складі перліт та адаптована під всі види штукатурних станцій для нанесення традиційних одно- та багат шарових штукатурок. Застосовується зовні та всередині будівель на стінах, зведених з блоків ніздрюватого бетону (піно- та газобетон), керамічних блоків, а також на бетонних основах  
Може використовуватись як основа під декоративні штукатурки, фарби або подальше облицювання керамічною плиткою.

**Властивості:**

- Для ручного або машинного нанесення
- Застосовується у вологих приміщеннях
- Стійка до сповзання

**Спосіб застосування:**



**Технічні характеристики:**

<b>Штрих-код</b>	<b>4820117592108</b>
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	1,3 кг/м <sup>2</sup> /мм
Товщина шару	5 - 30 мм

**Склад:**

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

**Основа:** Основа має бути очищена та належним чином підготовлена.  
Перед нанесенням штукатурки рекомендується перевірити вологість основи.

**Підготовка основи:** **Цегла і перфорована цегла:** KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
**Бетон, залізобетон:** KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
**Елементи з газобетону:** KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
**Силікатна цегла:** KREISEL 301 Ґрунтовка глибокого проникнення

**Спосіб застосування:** Розчин необхідно нанести на всю поверхню і розрівняти правилом. Остаточне затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою слід виконати після застигання.  
Захищати від морозу, опадів і надмірних температур під час роботи і висихання.

**Умови обробки:** Температура нанесення від +10 °C до +30 °C поширюється на повітря, основу та продукт. Після того, як стіни або бетонні елементи осядуть, дадуть усадку і висохнуть, можна приступати до оштукатурювання. Основа для оштукатурювання повинна бути міцною, жорсткою, без деформацій і не повинна мати слідів вологи. У випадку з бетонними основами, вони повинні бути очищені від мастил для опалубки.

**До уваги виконавців:** За необхідності штукатурку слід час від часу змочувати чистою водою.  
При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні накриття, щоб обмежити вплив цих факторів.

**Зберігання:** Максимум 12 місяців.  
Зберігати в сухому місці в непошкодженій упаковці.



**KREISEL®**

## EXPERT PM51

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна

---

### Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.