



MOSAIKPUTZ 051 NATUR

Akrüülmosaik krohv

Rakendusvaldkonnad: Mosaiikkrohv – kasutusvalmis krohvisegu, mis on valmistatud akrüülvaigu baasil ja sisaldab ühe fraktsiooniga värvilisi looduslikke kivikesi.
Õhukese krohvikihhi paigaldamiseks hoonete sise- ja välispindadele.
Pärast kuivamist moodustub elastne, mehaaniliselt vastupidav värvitud kiht.

Omadused:

- Veekindel
- Külmaskindel
- Kõrge mehaaniline vastupidavus
- Lihtne töödelda
- Väga vastupidav pesemisele ja harjamisele
- Peeneteraline

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/Eimer
Ühikud kaubaalusel	33 Stk./Pal.
Joonis	Peenviimistluskrohv
Terade suurus	0 - 1 mm
Tarbimine	ca. 2,5 kg/m ²
Töötlemisaeg	ca. 20 min
Aurule läbilaskev	V2

Materiaalne alus:

- Veepõhine akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Värvitud kvartskruus

Aluspinna ettevalmistamine:

Lubitsementkrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil
Kipskrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil
Soojustussüsteemi armeerimiskiht: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil
Betoon, raudbetoon: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil
Kipsplaat: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil

Töötlemine:

Krohvi tuleks kanda pinnale roostevabast terasest kelluga ja hoolikalt laiali jaotada, et pind oleks täielikult kaetud.
Värskelt krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest.
Käsitsi kandes MOSAIKPUTZ 051 NATUR krohvi, on soovitatav kanda see peale kahes kihis.
Teist kihti võib hõõruda plastkelluga või siluda teraskelluga.
Selle krohvi alternatiivne pealekandmise meetod on kanda see peale paksema kihina, mis katab tihedalt kogu pinna. Sellisel juhul tuleb pind siluda teraskelluga.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid.
Mosaiikkrohvi pealekandmisel tuleks kellu hoida alati samas nurga all.

Töötlemistingimused:

Töö ja kõvenemise ajal peab ümbritseva keskkonna, aluspinna ja materjali temperatuur olema vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Aluspind peab olema sile, tugev, stabiilne, kuiv ja puhastatud mustusest, mis võib vähendada segu nakkumist. Väga imavad pinnad tuleb kruntida sügavkrundiga GRUNTOLIT-W 301.
Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.



MOSAIKPUTZ 051 NATUR

Akrüülmosaik krohv

Märkused:	Samal pinnatasapinnal tuleb kasutada ainult ühe tootmispartii tooteid. Krohvitatavad alad tuleb ühendada enne nende kuivamist, st „märg märjale“. Looduslike toorainete kasutamise tõttu selle krohvi tootmisel võivad erinevate tootepartiide värvitoonid veidi erineda. Seetõttu on soovitatav kasutada ühel fassaadi või pinna osal materjali ühest tootepartiist.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Käesolev teabeleht tühistab kõik varasemad väljaanded. Selles tehniliste andmete lehes esitatud teave peegeldab meie teadmisi ja praktilist kogemust. Teave on koostatud hoolikalt ja ausalt, kuid ilma igasuguste garantiideta selle õigsuse, ajakohasuse ja täielikkuse kohta ning ilma vastutusest edasiste kasutaja otsuste eest. Need ei loo iseenesest õiguslikke suhteid ega muid lisakohustusi. Need ei vabasta klienti kohustusest iseseisvalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Tehnilised väärtused on seotud baasproduktidega. Pigmentimise ja lahjendamise tõttu võivad tekkida kõrvalekalded tehnilistest parameetritest. Esitatud tehnilised näitajad on keskmised väärtused. Kui katate pindasid, mida siin ei ole kirjeldatud, peate konsulteerima meiega. Värvitoonid võivad värvikaardiga võrreldes pisut erineda, vajadusel tehke kohapeal proov. Näidatud kuivamis- ja ooteaeg kehtivad laboritingimustes (+20°C/65% suhteline õhuniiskus) ja võivad ehitusplatsil erineda.