

TEHNIČKI LIST

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Silikonska zaštita



Područja primene

Za hidrofobisanje mineralnih materijala za unutrašnje i spoljašnje zidove. Podesno i za fasade, betonske građevine kao i za mineralne maltere, prirodni kamen, ciglu i peščani kamen, gipsano kartonske ploče i boje na mineralnoj osnovi.

Karakteristike

- Bezbojno, transparentno
- Visoka vodootpornost
- Smanjuje pojavu mahovina, algi i gljivica

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000151109
EAN	9003304209064
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	10 L/jed.
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.
Boja	transparentna
Potrošnja	oko 0,2 L/m ² /prem.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Otvorenost za difuziju pare	Visoka paropropustnost
Specifična težina	1 kg/L
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Silikonska zaštita

Sastav

- Mikroemulzija na bazi silikonske smole

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta.

Priprema podloge

Stare premaze, koji su ispucali i koji otpadaju, treba mehanički ukloniti. Ostrugati uljane, lakirne i disperzione boje koje se listaju. Jako prijanjajuće uljane, lakirane i disperzivne boje, nikotin, čađ i vodene mrlje oprati amonijakovim rastvorom i po potrebi premazati kompatibilnim grundom.

Priprema materijala

Proizvod spreman za upotrebu.

Uputstva za ugradnju

Na neupijajućim podlogama, kao visoko čvrsti glatki beton, može se eventualno pogoršati prijanjanje sledećeg premaza boje.

Ne razređivati sa vodom.

Ugradnja

Nerazređenu impregnaciju kao premaz nanositi četkom ili valjkom u 1–2 radna postupka do zasićenja tehnikom sveže na sveže.

Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od prljanja i oštećenja.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.