



# RÖFIX 961

Šamotni malter otporan na vatru

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Podesan za pripremu crepa.  
Kamin mora imati optimalnu temperaturu  
Prethodno navlaživanje cigle nije potrebno.  
Visoke tj. niske temperature deluju na proces vezivanja

**Karakteristike:**

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Otporan na vrućinu
- Brzovezujući

**Ugradnja:**



## Tehnički podaci

SAP šifra:	2000150790
NAV šifra:	117873
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 1 mm
Izdašnost u litrama	oko 15 l/jed.
Potrošnja	oko 10 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost	oko 15 l/jed.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 6,5 l/jed.
Nasipna gustina suvog maltera	1.750 kg/m <sup>3</sup>
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Vreme ugradnje	15 min
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Specijalno vezivo
- Šamot
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Na mineralnoj bazi

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštići od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Uputstva za ugradnju:** Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Kod upotrebe malih količina, iz vreće uzeti veću količinu te je na suho zamešati, pa zatim iz toga izmešati željenu količinu.



## RÖFIX 961

Šamotni malter otporan na vatru

---

**Skladištenje:**

Skladištitи на suvom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe najmanje 12 meseci, prema direktivi 1907/2006/EZ pravitak XVII na +20 °C, 65 % r.v.v. Datum proizvodnje štampan na ambalaži.

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.