



Fixit 670

Verlängerter Zementmörtelanwurf

Anwendung: Fixit 670 ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Rein mineralisch
 - Gute Haftung
 - Maschinell verarbeitbar
 - Griffiger Putzgrund

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000960643	1097014	1087004
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	25 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	40 kg/EH	1'000 kg/EH
Hinweis		Solange Vorrat	
Wasserzugabe	5 - 5,5 l/Sack	8 - 9 l/Sack	
Verbrauch		ca. 6,5 kg/m ²	
Ergiebigkeit		ca. 0,6 l/kg	
Verarbeitungszeit		90 - 120 min	
Schichtdicke		min. 3 mm	
Trockenrohichte		≥ 1'500 kg/m ³	
Druckfestigkeit (28 d)		≥ 11 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit (28 d)		≥ 3 N/mm ²	

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Hydraulischer Kalk, Weisskalkhydrat, Zement
 - Zuschlagstoffe: Kalkstein- und Grubensande der Körnung 0-3 mm
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Material mischen, anschliessend mit der Kelle anwerfen. Stark saugende Untergründe sind vorgängig zu befeuchten.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Weitere Hinweise:





Fixit 670

Verlängerter Zementmörtelanwurf

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Allfällige sich bildende Sinterschichten sind vor der Weiterbeschichtung zu entfernen. Auf Beton wird anstelle Fixit 670, Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, verwendet.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.