

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Creteo®Shot CC 550 HS

SpC25/30/ /XC4/XF1/XA1/GK8



Anwendungsbereiche

Als unbeschleunigter Trockenspritzbeton für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren auf mineralischer Basis für alle herkömmlichen Anwendungsbereiche wie z.B. Baugrubensicherung, Felssicherung, Hang- oder Böschungssicherung usw. Frostbeständiger Spritzbeton für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren für spezielle Anwendungsgebiete wie z.B. Stollenbau, Baugrubensicherung usw. Trockenspritzbeton nach Trockenbetonrichtlinie des DAfStb mit hochsulfatbeständigem HS-Zement in der Festigkeitsklasse nach EN 206-1. Fremdüberwacht nach DAfStb-Richtlinie Trockenbeton.

Eigenschaften

- Frostbeständig
- Sulfatbeständig
- Geringer Rückprall
- Gute Haftung
- Dauernässebeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952067	2000071519
EAN	4038502159489	4038502147516
Zolltarifnr.	32149000	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.	
Körnung	0-8 mm	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Ergiebigkeit Liter	12,5 L/EH	500 L/t
Brandverhalten	A1	
Druckfestigkeit	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 206-1	
Biegezugfestigkeit	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Chloridgehalt	0,2 M%	
E-Modul	ca. 30000 N/mm ²	

Creteo®Shot CC 550 HS

SpC25/30/ /XC4/XF1/XA1/GK8

Artikelnummer	2000952067	2000071519
Betongruppe	C25/30 EN 206-1	
Expositionsklasse	XF3 XC4 XA1	
Festigkeitsentwick- lung	M	
Konsistenzklassen	C0	
Schüttdichte	ca. 1750 kg/m ³	
Trockenrohdichte	ca. 2300 kg/m ³	
Verpackungshinweise	Das WTM-Merkblatt - Aufstellungen für Baustellensilos - ist zu beachten.	
Wasser-Feststoffge- halt W/F	0,1	

Materialbasis

- HS-Zement
- Klassierte Sande
- Mineralisch
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs-, Untergrundtemperatur bzw. Materialtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +30 °C steigen.

Außerhalb des Temperaturbereichs sind normgerechte Maßnahmen erforderlich. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Untergrund

Untergrund muss den Anforderungen für den geforderten Spritzeinsatz entsprechen. Er muss z.B. trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Schadhafter Beton mit nicht ausreichender Festigkeit mit geeigneten Geräten entfernen.

Verarbeitungshinweis

Nicht mit anderen Materialien vermischen.

Verarbeitung

Um einen monolithischen, homogenen Spritzbeton zu erzielen, sollte die Mindestauftragsdicke das 4-fache des Größtkorns betragen.

HASIT Spritzmörtel kann mit gebräuchlichen Trockenspritzmaschinen verarbeitet werden.

Für Spritzbetonarbeiten sollte nur eine geschulte Mannschaft herangezogen werden.

Ein homogenes Spritzbild, geringer Rückprall und eine optimale Betonqualität wird durch eine abgestimmte Maschinenteknik (Fördermenge, Luftmenge, Luftdruck, Schlauchdurchmesser, Förderweite usw.) und gleichmäßige Kreisbewegungen der Spritzdüse bei geeigneten Abstand und Winkel zur Wand erreicht. Beim unbeschleunigten Creteo®Shot kann aufgrund der längeren Offenzeit die Oberfläche nachbearbeitet werden.

Creteo®Shot CC 550 HS

SpC25/30/ /XC4/XF1/XA1/GK8

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Mind. 6 Monate lagerfähig. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F.. Bei Lagerung über 3 Monate kann die beschleunigende Wirkung und die Geschwindigkeit der Festigkeitsentwicklung nachlassen. Herstellungsdatum siehe Verpackungsaufdruck.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Der frisch eingebrachte Beton ist vor schädlichen Witterungseinflüssen zu schützen und muss gemäß DIN 1045 nachbehandelt werden.