

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)**Nr. 002 / 17.07.2026****1. Cod unic de identificare al produsului-tip: „ ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN EXPANDAT ȘI VATĂ MINERALĂ”****2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**

RÖFIX IA 622 MW	RÖFIX IA 622 BIANCO	RÖFIX POLYSTAR MW
Mortar adeziv lipire șpăcluire	Mortar adeziv lipire șpăcluire alb	Mortar adeziv lipire șpăcluire alb

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Lipirea plăcilor termoizolante din polistiren pe suporturi minerale realizate din produse pe bază de ciment, cărămidă, BCA, Produsele se utilizează și ca masă de șpacu, la înglobarea plasei de armare din fibre de sticlă, precum și șpăcluirea plăcilor termoizolante.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. HASIT ROMÂNIA S.R.L.

401114, Turda, jud. Cluj

Str. Horticulturii, nr. 24

Tel. +40 (0)374 642 020 Fax: 0264 312266

Punct de lucru: 087015, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, Autostrada A1, km 23

Punct de lucru: 401114, Turda, Str. Horticulturii, nr. 24, jud. Cluj

Punct de lucru: 307382, Uștin, nr. 431, com. Sanmihaiu Roman, jud. Timis

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 002-04/1837-2026****7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
RÖFIX IA 622 MW			
Aspect	vizual	pulbere omogenă, gri	pulbere omogenă, gri
Aderența mortarului la beton, N/mm ²	SR EN 1015-12: 2016	≥ 0,25	0,58
Aderența mortarului la polistiren expandat, N/mm ²	SR EN 13494: 2020	≥ 0,08	0,09
Aderența mortarului la vată minerală, N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥ 0,06 sau rupere în vata minerala	rupere în vata minerala
Rezistența la încovoiere la 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015-11: 2020	≥ 3	3,36
Rezistența la compresiune 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015-11:2020	≥ 12	12,92

Permeabilitatea la vapori de apă, g/m ² · 24h -viteza de transmisie a vaporilor de apă, V	SR EN ISO 7783:2012	-	172,1
Clasa de performanță privind reacția la foc	-	Performanță nedeterminată	

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
RÖFIX IA 622 BIANCO			
Aspect	vizual	pulbere omogenă, albă	pulbere omogenă, albă
Aderența mortarului la beton, N/mm ²	SR EN 1015-12: 2016	≥ 0,25	0,53
Aderența mortarului la polistiren expandat, N/mm ²	SR EN 13494: 2020	≥ 0,08	0,09
Aderența mortarului la vată minerală, N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥ 0,06 sau rupere în vata minerala	rupere în vata minerala
Rezistența la încovoiere la 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015-11: 2020	≥ 3	3,59
Rezistența la compresiune 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015- 11:2020	≥ 12	12,40
Permeabilitatea la vapori de apă, g/m ² · 24h -viteza de transmisie a vaporilor de apă, V	SR EN ISO 7783:2012	-	185,7
Clasa de performanță privind reacția la foc	-	Performanță nedeterminată	

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
RÖFIX POLYSTAR MW			
Aspect	vizual	pulbere omogenă, albă	pulbere omogenă, albă
Aderența mortarului la beton, N/mm ²	SR EN 1015-12: 2016	≥ 0,25	0,50
Aderența mortarului la polistiren expandat, N/mm ²	SR EN 13494: 2020	≥ 0,08	0,09
Aderența mortarului la vată minerală, N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥ 0,06 sau rupere în vata minerala	rupere în vata minerala
Rezistența la încovoiere la 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015-11: 2020	≥ 3	3,20
Rezistența la compresiune 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015- 11:2020	≥ 10	10,63
Permeabilitatea la vapori de apă, g/m ² · 24h -viteza de transmisie a vaporilor de apă, V	SR EN ISO 7783:2012	-	235,6
Clasa de performanță privind reacția la foc	-	Performanță nedeterminată	

8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările

Laboratorul SC LABORATORUL CENTRAL SA, București, Str. Barbu Vacarescu, nr.162, sector2,
Tel. 021 2304258; 0726 694071; tel/fax: 021 2305457 e-mail: laboratorul.central@gmail.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Bogdan Roman, Director General



17.07.2026, Turda