

FICHE TECHNIQUE (FT)

SEPTOBUD 1008

Biocide



Domaines d'application

Produit destiné à lutter contre les microorganismes (algues, moisissures) sur les façades, enduits, etc. Permet aussi de nettoyer, désinfecter les parois, toits, outils inoxydables de fabrication, équipements sanitaires, etc. À appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés

- Facile à utiliser
- Effectif

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	16099
Emballage	
Quantité par unité	5 L/unité
Unité par palette	120 unité/pal
Couleur	Incolore
Consommation	env. 0,1 L/m ²
Densité	env. 1 g/cm ³
Valeur pH	5,5

Base du matériau

- Eau
- Additifs

SEPTOBUD 1008

Biocide

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.

Préparation

Produit prêt à appliquer, ne pas diluer. Ne pas ajouter d'eau ni d'autres agents colorants ou agents de surface actifs. Ne pas mélanger avec des produits de chimie sèche et humide destinés pour la construction. Protéger contre les précipitations.

Mise en œuvre

Appliquer une préparation sur une surface infectée à l'aide d'un pinceau, rouleau, éponge ou par pulvérisation. Laisser reposer pendant 24 heures afin d'éliminer les microorganismes, nettoyer ensuite au moyen par exemple d'un nettoyeur à haute pression. Le temps le plus favorable à l'activité des composants de la préparation est le temps d'une humidité accrue mais sans pluie. En cas de désinfection de réservoirs chimiques inoxydables, des systèmes de production, il faut pulvériser soigneusement sur une surface et laisser sécher pendant 24 heures. Après ce délai, rincer l'outil précisément. Retirez les micro-organismes désactivés sur les murs et les toits avec une brosse bien aiguisée ou un appareil à pression d'eau. Afin d'éliminer complètement l'agression biologique, il est recommandé de réutiliser le produit. Après une nouvelle application, attendez au moins 24 heures. Ce n'est qu'après cette période que vous pouvez apprêter, peindre et appliquer des enduits. Les micro-organismes ne doivent pas être éliminés avant d'utiliser la préparation, car cela conduit à leur propagation.

Avertissements

Ne pas ajouter le produit Septobud aux peintures, primaires, etc.

Stockage

Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.

Remarques générales

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.