

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX IF 311

1K-Pistolenfüllschaum B1




Anwendungsbereiche

Einkomponentiger grauer Polyurethan-Füllschaum zum Ausschäumen von schmalen Fugen und Hohlräumen sowie Füllen und Dichten von kleinen Löchern aller Art. Zur Verarbeitung mit der Montagepistole.
Brandschutzklassifikation B1.

Eigenschaften

- Frei von FCKW, HCKW und HFCKW
- Wärmedämmend
- Leicht nachzuarbeiten (z.B. schneiden, überputzen etc.)
- Rationelle, sichere Verarbeitung

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000955778
EAN	9003304523498
Verpackung	
Menge pro Einheit	750 ml/EH
Einheit pro Palette	12 EH/Ktn.
Farbe	Grau
Ergiebigkeit Liter	36 L/EH
Brandverhalten	B1 DIN 4102
Wasserdampfdiffusion	ca. 55
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/mK
Austrocknungszeit	ca. 3 h
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m ³

RÖFIX IF 311

1K-Pistolenfüllschaum B1

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Untergrund

Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Schmutz sowie mattfeucht sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Untergründe, die zu verschäumen sind, sollen feucht, jedoch nicht nass sein. Trockene Fugen unbedingt mit Wasser befeuchten.

Zubereitung

Vor Gebrauch kräftig und mind. 20x schütteln.

Verarbeitungshinweis

Nach dem Schäumen sollte der Schaum eventuell nochmals mit Wasser besprüht werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Produkt wird mittels Schaumpistole langsam und gleichmässig im Strangverfahren eingebracht. Bei Fugen oder Hohlräumen über 30 mm Tiefe ist zu beachten, dass diese in mehreren Schichten verarbeitet und zwischenbefeuchtet werden. Fugen die 4 mm Breite überschreiten dürfen nicht mit ausgeschäumt werden. Diese Fugen sind mit einem geeigneten Dämmstoff auszukeilen.

Lagerung

Lagerung stehend und kühl, da sonst das Ventil verkleben kann.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.