

TEHNIČKI LIST

Creteo®Gala CC 696

Instant beton




Područja primene

Instant beton je odličan za brzo betoniranje (bez postupka mešanja) ograda, stubova, spoljašnjih sušilica za veš, sportskih i dečjih sprava (npr. ljušćarska), ulične i vrtno rasvete, poštanskih sandučića, saobraćajnih znakova, raznih držača, kao i za izlivanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahteva. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

Karakteristike

- Betoniranje bez postupka mešanja
- Ugradnja bez potrebe dovoda električne energije
- Nema preranog vezivanja ranije zamešanog materijala
- Otpornost na smrzavanje i mehaničke uticaje
- Lako opteretivo nakon oko jednog časa (na temperaturi > +20 °C)

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000569412
EAN	9003304472673
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-4 mm
Izdašnost	oko 16,5 L/jed.
Pokrivenost u litrima	16,5 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 3,6 L/jed.
Čvrstoća na pritisak	≥ 20 MPa (28 d)
Sadržaj hlorida	< 0,1 M%
Početak stvrdnjavanja	oko 15 min
Debljina sloja	20 cm
Nasipna gustoća	oko 1,65 kg/L B 3345
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Creteo®Gala CC 696

Instant beton

Sastav

- Kameni granulat
- Specijalni cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.
Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti.

Priprema podloge

Proizvod upotrebiti isključivo na nosivoj podlozi, zaštićenoj od smrzavanja. Prilikom zapunjavanja rupe suhim betonom, ne smije biti ostataka vode.

Uputstva za ugradnju

Gotovu površinu lagano zbiti i izravnati greterom.

Ugradnja

Suvi proizvod momentalno usipati u iskopanu rupu u zemlji, u maks. debljini od 20 cm.
Suvi beton učvrstiti, zatim lagano zalivati sa određenom količinom vode (kanta za zalivanje cveća sa rupičastim nastavkom).
Kod većih debljina ugradnje, dodatni slojevi se ugrađuju prethodno navedenim postupkom kod čega treba pričekati da se voda upije sa suvog materijala sve do nanošenja svakog sedećeg sloja.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 6 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.
RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.