



Creteo® Gala CC 696


Instant beton

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Instant beton je odličan za brzo betoniranje (bez postupka mešanja) ograda, stubova, spoljašnjih sušilica za veš, sportskih i dečjih sprava (npr. ljuljaška), ulične i vrtno rasvete, poštanskih sandučića, saobraćajnih znakova, raznih držača, kao i za izlivanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahteva.
Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

- Karakteristike:**
- Betoniranje bez postupka mešanja
 - Ugradnja bez potrebe dovoda električne energije
 - Nema preranog vezivanja ranije zamešanog materijala
 - Otpornost na smrzavanje i mehaničke uticaje
 - Lako opteretivo nakon oko jednog časa (na temperaturi > 20°C)

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000569412
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost u litrama	oko 16,5 l/jed.
Izdašnost	oko 16,5 l/jed.
Potrebna količina vode	oko 3,6 l/jed.
Debljina sloja	≤ 20 cm
Nasipna gustoća (B3345)	oko 1,65 kg/l
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 20 MPa
Sertifikat o ispitivanju	Sopstveni nadzor od strane odela osiguranja kvaliteta.
Sadržaj hlorida	< 0,1 M%
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Početak stvrdnjavanja	oko 15 min

- Sastav:**
- Specijalni cement
 - Kameni granulati
 - Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti.

Priprema podloge: Proizvod upotrebiti isključivo na nosivoj podlozi, zaštićenoj od smrzavanja. Prilikom zapunjavanja rupe suhim betonom, ne smije biti ostataka vode.

Ugradnja: Suvi proizvod momentalno usipati u iskopanu rupu u zemlji, u maks. debljini od 20 cm. Suvi beton učvrstiti, zatim lagano zalivati sa određenom količinom vode (kanta za zalivanje cveća sa rupičastim nastavkom). Kod većih debljina ugradnje, dodatni slojevi se ugrađuju prethodno navedenim postupkom kod čega treba pričekati da se voda upije sa suvog materijala sve do nanošenja svakog sedećeg sloja.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.



Creteo® Gala CC 696

Instant beton

Uputstva za ugradnju:	Gotovu površinu lagano zbiti i izravnati greterom.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe: najmanje 6 meseci prema Uredbi 1907/2006/EU, prilog XVII pri +20 °C, 65 % r.v.v.
Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>ROEFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.</p>