

SCHEDA TECNICA

RÖFIX Cavastop

Barriera contro l'umidità di risalita capillare



Campi di applicazione

Impermeabilizzazione orizzontale per risanamento di murature soggette a umidità di risalita ed efflorescenze saline. Impiegabile con tutti i materiali da costruzione minerali impregnati di umidità fino ad un grado di ca. 85 %. / Applicazione orizzontale mediante iniezione al di sopra del livello del terreno o del pavimento della cantina. RÖFIX CavaStop Barriera contro l'umidità di risalita capillare è una soluzione organica di resina idrorepellente, permanentemente elastica, ad elevata capacità di penetrazione e tempo di reazione ritardato, da impiegare per impermeabilizzazioni orizzontali risananti. Resistente ad agenti acidi e basici, alla biodegradazione ed al gelo. RÖFIX CavaStop reagisce in presenza di umidità passando dallo stato liquido allo stato di una massa gelatinosa.

Caratteristiche

- Resistente all'acqua
- Idrorepellenza elevata
- Buona resistenza ai sali
- Nessuna tossicità

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000148809
EAN	9003304118083
Imballaggio	
Quantità per unità	0,45 L/cf.
Unità per bancale	40 cf./cartone
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Dipende dallo spessore e del tipo di parete, consultare la documentazione tecnica dettagliata.
Tempo di asciugatura	< 60 h
Inflammabilità	60 °C
valore pH	7
Massa volumica a secco	ca. 0,81 kg/L
Temperatura del supporto	5-25 °C

RÖFIX Cavastop

Barriera contro l'umidità di risalita capillare

Materiale di base

- Impregnanti
- Resina al caucciù
- Resina polimerica
- Oli speciali

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Lavorazione

Cavastop va iniettato senza pressione in fori di diametro 16 mm eseguiti a distanza di 90 - 145 mm l'uno dall'altro, con un'inclinazione verso il basso di 25-50°, a seconda dello spessore della muratura. Profondità dei fori fino a ca. 50 mm dall'estremità della muratura. Altezza dei fori ca. 100-150 mm sopra il pavimento.

Durante la lavorazione e per un breve tempo successivamente bisogna provvedere a garantire una buona aerazione.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.