

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Combi-Putz MP 437 innen

Klebe- und Einbettmörtel



Anwendungsbereiche

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel für GreoTherm System MP Innen (Innendämmung mit Multipor Mineralfolienplatten). Darf nur mit definierten Deckputzen beschichtet werden.

Eigenschaften

- Gute Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit
- Lange Offenzeit
- Leichtzuschläge
- Hellbeige

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000577405
EAN	7630141501659
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m ² /mm ca. 5 kg/m ² (Kleben) ca. 6 kg/m ² (Armieren)
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.
Wasserbedarfsmenge	ca. 7 L/EH
Haftzugfestigkeit	ca. 0,08 N/mm ²

Combi-Putz MP 437 innen

Klebe- und Einbettmörtel

Artikelnummer	2000577405
Druckfestigkeit	ca. 3,3 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	ca. 0,1 N/mm ²
Frischmörtelrohddichte	ca. 1,2 kg/L
mu Wert	15

Materialbasis

- Abgestimmte Zusätze
- Kalkhydrat
- Leichtzuschlagstoffe
- Mineralische Füllstoffe
- Portlandzement

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).
Die frische Verputzschicht vor Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kroidende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Verarbeitungshinweis

Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 242 Verputz- und Trockenbauarbeiten.

Verarbeitung

Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Kann mit den üblichen Verputzmaschinen verarbeitet werden. Mit allen üblichen Förderanlagen transportierbar. Angemischtes Material innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen. Die Verklebung von Multipor Mineraleddämmplatten muss vollflächig auf möglichst planem Untergrund erfolgen. Die Gewebeeinbettung mit dem Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm wird in eine mindestens 5 mm dicke Schicht und ca. 10 cm Überlappung eingespachtelt. Vor einer nachfolgenden Deckbeschichtung muss auf eine genügende Abbinde- und Trocknungszeit geachtet werden.

Gefahrenhinweise

Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 9 Monate haltbar.

Label



Combi-Putz MP 437 innen

Klebe- und Einbettmörtel

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.