# TEHNILINE TEABELEHT (TT)

## FUGA 701

NANOFUGA klinkerile ja kividele.

### Rakendusvaldkonnad

Fassaadide klinkerplaadi vuugitäiteaine on valmistatud mineraalsetest sideainetest,mineraalsetest täiteainetest ja modifitseeritud lisanditest, mille põhikomponent on lubjakivistturvas.Segades veega saadakse plastne mass, mis täidab ühtlaselt plaatide vahed.Hästi haakub plaatide servadega, säilitab värvi stabiilsuse, kõvenenuna on väga tugev. Vägavastupidav kulumisele, külmumisele ja sulatamisele ning vee mõjule.Vuugitäiteaine on mõeldud klinkerplaatide ja kiviplaatide, aga ka keraamiliste, klaas-jabetoonplaatide vuukide täitmiseks seintele ja põrandatele nii siseruumides kui ka väljas. Sellekoostises olev vulkaaniline tuhf vähendab soolade liikumist.Vuugitäiteainet saab kasutada vahede täitmiseks vahemikus 5 kuni 20 mm.Keraamilised, gresist, klinker- ja betoonplaadid ja muud: kasutada otse.

### Omadused

- Hea nakkuvus
- Suur mehaaniline tugevus
- Veekindel
- Külmakindlus
- Vältib soolade väljakristalliseerumist
- Sisaldab trassi
- Väga hea kulumiskindlus

### Töötlemine




### Tehnilised andmed

| Artikli number | 5907418098535 | 5907418098542 | 5907418013101 |
|---|---|---|---|
| EAN | 5907418098535 | 5907418098542 | 5907418013101 |
| Pakend | | | |
| Kogus ühiku kohta | 25 kg/Tk. | | |
| Ühik kaubaaluse kohta | 48 Tk./Pal. | | |
| Teralisus | 0-0,5 mm | | |
| Värv | | Pruun | Tumepruun |
| Survetugevus | ≥ 15 N/mm² | | |
| Painde-tõmbetugevus | ≥ 2,5 N/mm² | | |
| Jalgsi ligipääsetav | ca. 24 h | | |
| Betooni grupp | CG2A EN 13888 | | |
| Kroomi sisaldus | ≤ 0,0002 % | | |

# FUGA 701

NANOFUGA klinkerile ja kividele.

| Artikli number | 5907418098535 | 5907418098542 | 5907418013101 |
|---|---|---|---|
| Töötlemisaeg | 60 min | | |

## Materiaalne alus

- Mineraalsed lisandid
- Muudetud lisandid
- Pigmendid
- Portlandtsement
- Trass

## Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.

## Substraat

Enne kasutamist kontrollige, kas värv vastab teie tellimusele.

Katta otse

## Ettevalmistus

Käsitsi kasutamine: Kuiv segu tuleks järk-järgult valada anumasse, milles on 6,5 l puhast vett, segades käsitsi või mehaaniliselt mikseriga, kuni saadakse ühtlane tükkideta mass. Lase segul küpseda 5–10 minutit ja seejärel sega uuesti läbi. Ärge segage kivistunud segumaterjali vee või värske materjaliga.

## Ladustamine

Kuivas ja kahjustamata pakendis säilib mitte kauem kui 12 kuud alates valmistamise kuupäevast.

## Silt

## Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha. Kõik tehnilised andmed on esitatud temperatuuril 20 °C. Need temperatuurid on seotud õhu, aluspinna ja kasutatava materjaliga.
Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.

Tehniline teabeleht (TT) | ET | 15.10.2026