

## TEHNILINE TEABELEHT (TT)

### GRUNTOLIT-K 311

Kontsentreeritud süvagrunt



#### Rakendusvaldkonnad

Kontsentreeritud kruntimisvahend, mis on valmistatud akrüül-stüreeni vaikude vesidispersioonibaasil. Tugevdab aluspinda, vähendab ja tasakaalustab selle imavust, ilma et vähendaks veeauruläbilaskvust. Sobib kõrge aluselise reaktsiooniga pindadele. Mõeldud kõikide imavate ja nõrkade pindade kruntimiseks enne kipskrohvi pealekandmist, kipsplaadi liimimist ja anhidriitaluspindade valamist. GRUNTOLIT-K 311 lihtsustab krohvimistöid ja suurendab kipskrohvi nakkuvust, tagab ühtlase krohvisegu kivistumise, kaitseb krohvi pragunemise eest ning suurendab selle vastupidavust. Moodustab betoonaluspindadel kontaktkihi, parandab segu valamist, selle kivistumist ja tagabaluspinna vajaliku vastupidavuse.

#### Omadused

- Kontsentreeritud
- Veekindel
- Eriti auruläbilaskev
- Suurendab krohvi, liimi ja tasanduskihi nakkuvust
- Lihtsustab krohvi, liimi ja tasanduskihi pealekandmist
- Reguleerib aluspinna imavust

#### Töötlemine



#### Tehnilised andmed

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikli number    | 35455                                                                               |
| EAN               | 5907418093653                                                                       |
| Pakend            |  |
| Kogus ühiku kohta | 15 kg/Tk.                                                                           |
| Värv              | Kollane                                                                             |
| tarbimine         | ca. 0,1 L/m <sup>2</sup>                                                            |
| Aja määramine     | ca. 12 h                                                                            |
| pH väärtus        | 7                                                                                   |
| Kuivamisaeg       | ca. 2 h (temperatuuril +20 °C)                                                      |

# GRUNTOLIT-K 311

Kontsentreeritud süvagrunt

## Materiaalne alus

---

- Vesilahus akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Pigmendid
- Vesi
- Parandavad lisandid

## Töötlemistingimused

---

Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

## Substraat

---

Betoon, raudbetoon  
Tellisesein  
Hallitusega pinnad  
Pragunenud või ebatasased pinnad

## Töötlemine

---

Kruntida pintsliga, rulliga või pihustiga.

## Ladustamine

---

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.

## Üldine teave

---

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha. Kõik tehnilised andmed on esitatud temperatuuril 20 °C. Need temperatuurid on seotud õhu, aluspinna ja kasutatava materjaliga. Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.