



GRUNTOLIT-K 311

Kontsentreeritud süvagrunt

Rakendusvaldkonnad: Kontsentreeritud kruntimisvahend, mis on valmistatud akrüül-stüreeni vaikude vesidispersiooni baasil. Tugevdab aluspinda, vähendab ja tasakaalustab selle imavust, ilma et vähendaks veeauru läbilaskvust. Sobib kõrge aluselise reaktsiooniga pindadele. Mõeldud kõikide imavate ja nõrkade pindade kruntimiseks enne kipskrohvi pealekandmist, kipsplaadi liimimist ja anhidriitaluspindade valamist. GRUNTOLIT-K 311 lihtsustab krohvimistöid ja suurendab kipskrohvi nakkuvust, tagab ühtlase krohvisegu kivistumise, kaitseb krohvi pragunemise eest ning suurendab selle vastupidavust. Moodustab betoonaluspindadel kontaktkihi, parandab segu valamist, selle kivistumist ja tagab aluspinna vajaliku vastupidavuse.

Omadused:

- Kontsentraat
- Veekindel
- Aurule läbilaskev
- Parandab krohvi nakkumist
- Lihtsustab krohvimist
- Leelisekindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418093653
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	15 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	24 EH/Pal.
Värv	Kollane
Tarbimine	ca. 0,15 l/m ²

Materiaalne alus:

- Vees lahustuv akrüülkopolümeeri dispersioon
- Modifitseerivad lisandid

Töötlemine:

Pind peab olema kuiv, puhas ja tugev. Seenest või muudest mikroorganismidest kahjustatud aluspinnad tuleb neutraliseerida vahendiga SEPTOBUD 1008. Krahhimis- ja ebaühtluste korral tasandatakse pind remondiseguga SPACHTEL ja REPARATORMÖRTEL 429. Remondisegu peab olema hästi kuivanud. Enne kruntimisvahendi pealekandmist tuleb katta pinnad, mida ei ole ette nähtud kruntida. Enne kasutamist segada hoolikalt. Lahjendada veega vastavalt kasutusvajadusele ja aluspinna imavusele. Kruntida pintsliga, rulliga või pihustiga. Anhidriitaluspinna krohvimine või valamine on lubatud alles pärast seda, kui krunt on täielikult kuivanud (sõltuvalt aluspinna imavusest, ruumi ventilatsioonist ja temperatuurist, materjali kogusest) – ligikaudu 24 tunni möödudes.

Ladustamine:

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.