



Fixit 656

Zementgrundputz, Sockelputz



Anwendung: Fixit 656 ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton und Kalksandstein muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Ansprüche für Industrie- und Gewerbebauten sowie Sockelzonen sicher erfüllt
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliche Verputzarbeiten
- Erfüllt hohe Ansprüche an die Druckfestigkeit
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000958394	2000958395
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	25 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	40 kg/EH	1'000 kg/EH
Wasserzugabe	8 - 9 l/Sack	
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² /mm	
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Schichtdicke	innen mind. 10 mm, aussen mind. 15 mm	
Trockenrohdichte	> 1'600 kg/m ³	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 8 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 3 N/mm ²	
E-Modul	> 11 kN/mm ²	
Wasseraufnahme	> 2 kg/m ² nach 30 Minuten	

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Hydraulischer Kalk, Zement
- Zuschlagstoffe: Kalkstein und Grubensande der Körnung 0–1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner


Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 656 kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Verlangt die Auftragsstärke einen mehrschichtigen Grundputz, sind die jeweils aufgetragenen Putzschichten vor dem Erhärten gut aufzurauen. Allfällige Sinterschichten sind zu entfernen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:





Fixit 656

Zementgrundputz, Sockelputz

Weitere Hinweise:

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss ein Fixit Trennflies montiert und ein Armanet-Drahtgitternetz in den Fixit 346 mechanisch befestigt werden. Der Grundputz ist nicht geeignet für Leichtmauerwerke.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.