

## FIȘA TEHNICĂ (TM)

### RÖFIX Renopor® I

Placă termoizolație și antimucegai interior.




#### Domenii de utilizare

Placă de capilaritate și capacitate de înmagazinare și distribuire egală a umidității ridicate, cu difuzie optimă. Utilizare pe suporturi cu probleme de condens, umiditate, mucegai, punte termică la clădiri noi sau vechi, inclusiv cele monument istoric.

#### Proprietăți

- Termoizolant
- Nu arde
- Formarea condensului datorită capilarității ridicate este prevenită în mod eficient
- Aplicare rapidă, eficientă

#### Punere în operă



#### Date tehnice

| Număr articol              | 2000153099                                                                                       | 2000153100    | 2000153101                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| EAN                        | 9003304215997                                                                                    | 9003304216000 | 9003304216017               |
| Ambalaj                    |                                                                                                  |               |                             |
| Cantitate per unitate      | 6 Buc./UM                                                                                        | 5 Buc./UM     | 3 Buc./UM                   |
| Informații consum          | Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. |               |                             |
| Randament                  |                                                                                                  |               | ca. 3 m <sup>2</sup> /UM/cm |
| Lățime                     | 500 mm                                                                                           |               |                             |
| Grosimea izolației         | 25 mm                                                                                            | 30 mm         | 50 mm                       |
| Reacție la foc             | A1 EN 13501-1                                                                                    |               |                             |
| Absorbție apă              | 800 kg/m <sup>2</sup> *min0,5                                                                    |               |                             |
| Difuzarea vaporilor de apă | 2                                                                                                |               |                             |
| Rezistență la compresiune  | 1 N/mm <sup>2</sup> (28 d)                                                                       |               |                             |
| Rezistență la încovoire    | 0,8 N/mm <sup>2</sup>                                                                            |               |                             |
| Conductivitate termică     | 0,073 W/mK                                                                                       |               |                             |

# RÖFIX Renopor® I

Placă termoizolație și antimucegai interior.

| Număr articol                | 2000153099            | 2000153100 | 2000153101 |
|------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| Capacitate termică specifică | ca. 1 kJ/kg K         |            |            |
| Densitate mortar uscat       | 290 kg/m <sup>3</sup> |            |            |

## Compoziție

- Apă de sticlă (silicat de potasiu)
- Var hidratat

## Condiții punere în operă

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C.

În timpul aplicării și a întăririi, cel puțin 3 zile, protejați de îngheț.

## Informații punere în operă

Nu se prelucrează sub raze solare directe, vânt puternic sau în condiții de umiditate ridicată.

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

## Punere în operă

Trebuie respectate normele generale în domeniu, directiva WTA Sisteme tencuieli de asanare -2-9-04/D sau fișa tehnică SIA 2003 Tencuieli de asanare și sisteme tencuieli de asanare.

## Certificat



## Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

## Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.