

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX 500

Бяла варо-циментова хастарна мазилка



Области на приложение

Минерална хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани с екологични аспекти, както и върху защитени с козирки фасади, върху всички нормални основи за мазилка.

Свойства

- Екологично препоръчителен

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000067733	2000067732
EAN	9003304102198	9003304102181
Опаковка		
Разфасовка	35 Kg/опак	1000 Kg/опак
Единици на пале	42 Опак./палет	
Зърнометрия	0-1,4 mm	
Разходна норма	ок. 1,25 kg/m ² /mm	
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.	
Добив/покривност		ок. 80 m ² /тон/см
Добив в литри		750 L/тон
Необходимо количество вода	ок. 9 L/опак.	
Дифузия на водни пари	≤ 20	
Паропропускливост	Силно паропропусклива	
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm ² (28 d)	
Време за съхнене	ок. 7 дни	
Минимална дебелина на слоя	10 mm	

RÖFIX 500

Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Артикулен номер	2000067733	2000067732
Група разтвори	GP EN 998-1 CS I EN 998-1 Wc0 EN 998-1 W3 ÖNORM B 3340	
Дебелина на слоя	0-10 mm	
Плътност сухо състояние	1400 kg/m ³	
Температура на основата	5-25 °C	
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.	

Основа на материала

- Без органични примеси
- Висококачествен варовиков пясък
- Въздушна вар
- Бял цимент (несъдържащ хромати)
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C. По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

Съхранение

На сухо място, върху дървени скари.
Минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.