

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX CalceClima® Finish Classic

Masë shpatulluese për brenda



Fushat e përdorimit

Stuko gëlqereje pa çimento për realizimin e sipërfaqeve të lëmuara mbi suva mbushëse në ambiente të brendshme. Për trashësi suvaje deri në 3 mm. Përdorni një shtresë boje të përshtatshme.

Karakteristikat

- Përpunueshmëri e mirë
- Lehtësisht i bluar (i lëmueshëm me letër zmerile)
- Shumë i hapur ndaj difuzionit të avullit
- Mund të aplikohet direkt mbi pllaka gips-karton

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	2000963888
EAN	9003304508914
Paketimi	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Tonet e ngjyrave	E bardhë
Konsumi	rreth. 1,5 kg/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 11,5 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1 EN 13501-1
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 15
Hapja e difuzionit të avullit	Përkueshmëri e lartë
Trashësia minimale e suvasë	1 mm
Vlera e pH	13
Kapaciteti termik	rreth. 1 J/kg K

RÖFIX CalceClima® Finish Classic

Masë shpatulluese për brenda

Numri i artikullit	2000963888
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 750 kg/m ³
Temperatura e nënshtresës	5-30 °C
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.

Baza e materialit

- Gëlqere e pashuar
- Pluhur mermeri
- Përbërës organik < 5%

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamenti nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti

Bazamenti duhet të mos ketë papastërti dhe pluhur. Suvate mbushëse me bazë çimento/gëlqere mund të suvatohen pas ngurtësimit.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Bazamentet e paniveluara mund ti niveloni me masën shpatulluese (psh. RÖFIX Renoplus, Renostar)

Përgatitja

Përziheni materialin veshës me ujë të pastër në një kovë të përshtatshme me një përzierës mekanik apo të vazhdueshëm. Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri. Per permiresimin e butesise, materjali mund te shuhet. Produkti gelqeror ne kete rast duhet te mbulohet vetem me pak uje.

Këshilla për përpunimin

Koha e tharjes para aplikimit të shtresës së fundit, rreth 24 orë (sipas temperaturës dhe kushtet atmosferike). Llaçi i freskwt duhet pwrpunuar brenda 6 orwve Gjatë kohës së tharjes sigurohuni që të ketë qarkullim të mire të ajrit. Çdo shkallëzim i shkaktuar gjatë përpunimit mund të hiqet me letër zmerile (180/220) pas një periudhe prej 3-5 ditësh. Shtresa ose tapete mund të shtrohen vetëm mbas forcimit të plotë të produktit (rreth 4 javë).

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Shtrimi kryhet nëpërmjet një mistrie inoksi të lëmuar. Per te arritur nje siperfaqe te siperme cilesore, vecanerisht ne bazamente te ashpra, mbas tharjes se shtreses se pare mund e shtrohet edhe nje shtrese e dyte. Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren

ROFIX CalceClima® Finish Classic

Masë shpatulluese për brenda

parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porositje plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë përcaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë. Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.