



RÖFIX Glet Easy

Вътрешна шпакловка

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Варова шпакловка без цимент за заглаждане на повърхността на хастарни мазилки във вътрешни помещения. Дебелина на слоя до 3 мм.
Да се боядиса с подходяща боя.

Свойства:

- Добра обработваемост
- Може да се шлайфа
- Силно паропропусклива

Начин на обработка:



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000958747
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	48 Опак./палет (HR)
Разфасовка	20 Kg/опак
Разходна норма	ок. 1,5 kg/m ² /mm
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Необходимо количество вода	ок. 9,2 l/опак.
Минимална дебелина на слоя	1 mm
плътност в сухо състояние	ок. 750 kg/m ³
Коефициент на проникваемост на водни пари μ	ок. 15
Стойност на pH	ок. 13
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 J/kg K
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.
Температура на основата	> 5 - < 30 °C
Реакция на огън	A1 (EN 13501-1)

Основа на материала:

- Въздушна вар
- Бяло мраморно брашно
- Органични добавки < 5%

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

Основа: Основата трябва да е без прах и замърсявания.
Варови/циментови хастарни мазилки могат да се измазват след втвърдяване.



RÖFIX Glet Easy

Вътрешна шпакловка

Предварителна обработка на основата:	<p>Силно попиващи основи се пръскат предварително равномерно с вода или се грундира с подходящ грунд за изравняване на попиваемостта (изключение правят гипсовите мазилки). Гладки бетонови повърхности се обработват предварително с RÖFIX строително лепило/шпакловъчна смес.</p> <p>Съгласно предписанията, неравности в основата на мазилката се изравняват предварително със съответните шпакловки, като напр. RÖFIX Renoplus, Renostar.</p>
Приготвяне:	<p>Сухата смес се сипва в чист съд с чиста вода и се разбърква хомогенно с нискооборотна електрическа бъркалка.</p> <p>След като се разбърква се оставя да отлежи за ок. 10 минути (време на зреене). След това отново за кратко се разбърква.</p> <p>За подобряване на консистенцията (еластичността) на материала, разбъркваният варов продукт се покрива с малко вода.</p>
Начин на обработка:	<p>Нанася се с подходяща неръждаема стоманена маламашка.</p> <p>За постигане на висококачествена повърхност, най-вече при грапави хастарни мазилки, след изсъхване на първия слой се полага втория слой.</p>
Указания:	<p>Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди.</p> <p>Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.</p>
Съвети за безопасност:	<p>Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.</p>
Указания за обработка:	<p>Време на съхнене преди нанасяне на крайното покритие ок. 24 часа (в зависимост от температурните и климатични условия).</p> <p>Пресният разтвор се обработва в рамките на 6 часа.</p> <p>При изсъхване да се проветрява добре.</p> <p>Появилите се по време на обработка неравности могат след около 3 до 5 дни да се отстранят с шкурка (размер 180/220).</p> <p>Бои или тапети могат да се полагат след пълното изсъхване на продукта (ок. 4 седмици).</p>
Съхранение:	<p>На сухо място, върху дървени скари.</p> <p>Срок на годност: min. 12 месеца.</p>
Общи указания:	<p>С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.</p> <p>Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.</p> <p>Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.</p> <p>Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.</p> <p>Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности.</p> <p>Поради употребата на естествени суровини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия (+20 °C/65 % отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят.</p> <p>От тази информацията не произтича гаранция за достоверност и изчерпателност, не се носи отговорност за предявени претенции и не е обвързваща за клиентите. Валидни са също така и техническите карти на останалите RÖFIX продукти, които са цитирани в тази техническа карта.</p> <p>При употреба и основи, които не са посочени в тази техническа карта е необходимо да се свържете с нас.</p> <p>Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.</p>