

TECHNISCHE KAART

EXPERT 5

Geconcentreerde primer



Parameters

Sterk geconcentreerde universele primer. Kan worden verdund in een verhouding van maximaal 1:3. Voor het gronden van ondergronden zoals gewoon beton en cellenbeton (bijv. gasbeton) muren van bakstenen, holle en volle betonblokken, gips anhydriet en gipsplaten. Ideaal voor het gronden van ondergronden voorafgaand aan het verven met dispersieverven, en ook voorafgaand aan het pleisteren (van gips, kalksteen, kalk cement, polymeer, enz.), keramische bedekking, behang, enz.

Properties

- Geconcentreerd
- Vorstbestendig
- Diep penetrerend
- Deeltjes
- Verminderd het absorptievermogen
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van lijm

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	29628
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	5 L/E
Unit per pallet	120 E/Pal.
Kleur	kleurloos
Verbruik	ca. 0,175 L/m ²
Verbindingstijd	ca. 12 h
pH-waarde	7
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)

EXPERT 5

Geconcentreerde primer

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Water

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn.

Vorbereiding van de ondergrond

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Gebarsten en bekraste oppervlakken moeten worden gerepareerd met vereffende mortel 428 of een alternatief aangepast aan het type ondergrond. De mortel in de gerepareerde gebieden moet droog en goed verbonden zijn. Vervuiling van een ondergrond met smeermiddelen, oliën, losmiddelen dienen totaal te worden gereinigd met water met een beetje wasmiddel.

Cement-kalkpleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gips pleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gipsplat: Eenmalig gronden

Beton, gewapend beton: Eenmalig gronden

Dekvloer: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Bakstenen en keramische holle blokken: Eenmalig gronden

Elementen van cellenbeton: twee keer gronden

Oude dekvloer: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Vermijdt overmatig gronden Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.