



# Fixit 101

## Plâtre de construction


**Utilisation:** Peut être utilisé pour façonner les enduits lisses sur les parois ayant reçu une couche de fond et sur les plafonds préparés dans les locaux secs et pour exécuter les travaux en stuc. Le support doit être propre, sec et porteur. Sur le béton et les supports de faible absorption, appliquer préalablement Fixit 341 Combi Pont d'adhérence quartz R+S.

**Propriétés:**

- Plâtre naturel pur
- Fin
- Prise rapide

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	1905101
Type d'emballage	
Unités par emballage	30 unité/pal
Quantité par unité	30 kg/unité
Adjonction d'eau	selon utilisation
Consommation	env. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Délai de mise en œuvre	env. 20 min
Épaisseur de couche	sur béton min. 5 mm, sur enduits de fond min. 2 mm
Masse volumique à sec	env. 1.000 kg/m <sup>3</sup>

**Composition:** • Liant : plâtre naturel

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Saupoudrer dans de l'eau propre et mélanger. Afin d'éviter les décollements, appliquer les enduits contenant du plâtre en une seule couche sur des supports secs.

**Conditions de mise en œuvre:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).

**Traitement ultérieur:** Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

**Stockage:** Stockage env. 3 mois.

**Autres indications:**



**Remarques particulières:** Ne pas poser de faïences.



# Fixit 101

## Plâtre de construction

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.