

TYNKOLIT-U 340

Grunts apmetuma kārtai

Materiāla bāze

- Polimēra dispersija
- Titāna dioksīds
- Ūdens
- Uzlabotāji piedevas
- Piedevas kvarcs

Apstrādes nosacījumi

Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai. Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, alģēm vai sūnām.

Substrāts

Sēnītēm un citiem mikroorganismiem bojātus pamatus deaktivēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008.
Siltumizolācijas sistēmas armatūras slānis: Papildu gruntēšana nav nepieciešama
Kaļķa-cementa apmetums: Augstas uzsūkšanas gadījumā gruntējiet ar GRUNTOLIT-W 301
Cementa apmetums: Papildu gruntēšana nav nepieciešama
Ģipša apmetums: Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301
Ģipškartons: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302
Betons: Papildu gruntēšana nav nepieciešama
Termoizolācijas plāksnes (piemēram, "Rockwool Fasrock G" vai "Paroc CGL"): Pārklāti tieši
Gruntētas minerālvates plāksnes.: Pārklāti tieši

Sagatavošana

Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā

Apstrāde

Gruntēt ar otu, veltni vai smidzinātāju. Jauniem apmetuma virsmām jāaizsargā no tiešiem saules stariem, sala, vēja un lietus.

Piezīmes

Jābūt izmantotam visam siltumizolācijas sistēmas produktu komplektam

Uzglabāšana

Līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, cieši aizvērtā iepakojumā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, bērniem nepieejamā vietā, aizsargātā no tiešiem saules stariem, tālu no siltuma avotiem un atklātas uguns. To var pārvadāt jebkurā transportlīdzeklī, temperatūrā, kas nav zemāka par +5 °C. Tam nav piemērojamas AGS noteikumi.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.
Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.