



## TYNKOLIT-U 340

Grunts apmetuma kārtai

**Piemērošanas jomas:** Gatavs lietošanai gruntēšanas līdzeklis, paredzēts pamatnes sagatavošanai pirms minerālu, akrila, silikāta, silikona, mozaīkas u.c. apmetumiem. Uzlabo apmetuma saķeri ar pamatni, izlīdzina pamatnes uzsūci, atvieglo apmešanas darbus, ļoti iesūcas pamatnē. Var tonēt, piešķirot pamatnei atbilstošu krāsu. Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.

**Īpašības:**

- Uzlabo apmetuma saķeri
- Laba iekļūšana
- Piemērots izmantošanai pirms apmešanas ar visu veidu apmetumiem
- Izturīgs pret ūdeni un salu

**Apstrāde:**



Tehniskie dati:		
Art. nr.	5907418014726	5907418018199
Iepakojuma veids		
Daudzums uz vienību	7 kg/EH	20 kg/EH
Vienības uz paletes	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Krāsa	Balts, pigmentēts	
Patēriņš	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>	
Darba temperatūra	5 - 25 °C	

**Citi tehniskie dati:** **Krāsa:** Baltā krāsā un tonējams  
**Žūšanas laiks:** Aptuveni 4 stundas (pie +20 °C)  
Pilnīgi pēc 24 stundām

**Materiāla bāze:**

- Kvarca pildviela
- Modificējošas piedevas
- Pigmenti

**Pamatnes sagatavošana:** **Siltumizolācijas sistēmas armatūras slānis:** Papildu gruntēšana nav nepieciešama  
**Kaļķa-cementa apmetums:** Augstas uzsūkšanas gadījumā gruntējiet ar GRUNTOLIT-W 301  
**Cementa apmetums:** Papildu gruntēšana nav nepieciešama  
**Ģipša apmetums:** Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301  
**Ģipškartons:** Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302

**Apstrāde:** Vidējais žāvēšanas laiks ir 24 stundas. Darba laikā un žāvēšanas procesā tas jāaizsargā no lietus, saules stariem, vēja un sala.  
Ar sēnēm vai citiem mikroorganismiem bojātas pamatnes nepieciešams dezinficēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008.  
Nepilnību un nelīdzenumu gadījumā virsma jāizlīdzina ar remonta maisījumu SPACHTEL und REPARATORMÖRTEL 429. Remonta maisījumam jābūt labi izžuvušam.  
Ļoti uzsūcošas virsmas jāgruntē ar dziļuma grunti Gruntolit-W 301.  
Lai pamatne nespīdētu cauri apmetumam un labāk pieķertos, aptuveni 24 stundas pirms apmešanas jāgruntē ar pamatnes grunti TYNKOLIT-T 330 (dabīgi – balta).  
Pirms gruntēšanas līdzekļa uzklāšanas jāaizklāj virsmas, kas nav paredzētas gruntēšanai.  
Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā  
Gruntēt ar otu, velti vai smidzinātāju.



## TYNKOLIT-U 340

Grunts apmetuma kārtai

<b>Apstrādes nosacījumi:</b>	Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai. Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, aļģēm vai sūnām.
<b>Uzglabāšana:</b>	Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.
<b>Vispārīga informācija:</b>	Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.