

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralizační nátěr



Oblast použití

Vyrovňovač nasákavosti k egalizaci savých podkladů (např. Pórobetonové tvárnice, keramické cihelné bloky atd.) nebo rozdílně nasákavých podkladů před aplikací omítek na bázi sádky nebo vápna/cementu.

Vlastnosti

- Bez rozpouštědel
- Stříkatelný
- Egalizuje porovité podklady.
- Vysoká vydatnost, podle podkladu ředitelný až maximálně 1 : 10
- Váže prach a volné částice
- Zpevňuje podklad

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000146680
Celní tarifní číslo	32099000
Balení	
Množství na balení	10 L/Bal.
Barva	modrá
Spotřeba	ca. 0,35 L/m ²
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Doba schnutí	ca. 24 hod
Hodnota pH	9
Specifická váha	1 kg/L
Teplota podkladu	5 °C

HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralizační nátěr

Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti

Podmínky zpracování

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +30 °C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

Podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, nečistot a výkvětů. Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914-1(2).

Příprava materiálu

HASIT Aufbrennsperre se ředí čistou vodou v poměru 1:2 až 1:10 (tzn. na jeden díl přípravku 2–10 dílů vody). Stupeň ředění závisí na savosti podkladu. Je nutno se vyvarovat nerovnoměrnému nanášení. Doporučujeme aplikovat pomocí stříkacího zařízení. Při zpracování nutno obsah nádoby často promíchávat. Na stejnorodé porézní cihelné bloky při nízkých teplotách < +25 °C a vysoké vzdušné vlhkosti není Aufbrennsperre nutné. Na různorodé porézní cihelné bloky a při vyšších teplotách je nutné použít HASIT Aufbrennsperre ředěný v poměru 1:5 – 1:10.

Informace o zpracování

Nesmíchejte s jinými materiály. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou. Doba schnutí před aplikací vrchního nátěru min 24 hodin (v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách).

Zpracování

Před nanášením další vrstvy musí být vyzkoušeno celkové vyschnutí podkladu.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C.
Skladování maximálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy atd. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.

HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralizační nátěr

Příprava a stupeň ředění		
Podklad	Vnitřní omítka	Vnější omítka
Porézní cihelné bloky, teplé a suché počasí > 25°C	1:5 - 1:10	
Pórobeton	1:3	1:5
Vápenopískové cihly	1:5	